

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir



مقاله علمی-پژوهشی

بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخ

فخری شهیدی^{۱*}، محمد مالکی^۲، سحر روشنک^۳، محمود علیزاده ثانی^۴

- ۱- استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
- ۲- دکتری تخصصی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
- ۳- دانشجوی دکتری، علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
- ۴- دانشجوی دکتری تخصصی، رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات مقاله

چکیده

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

کلمات کلیدی:

فیلم زیست تخریب پذیر،
چوبک،
اسانس رزماری.

در این پژوهش از غلظت‌های مختلف عصاره آبی ریشه گیاه چوبک (در سطوح صفر، ۰/۵، ۱، ۱/۵، و ۲ درصد) با غلظت‌های مختلف نانوامولسیون اسانس رزماری (صفر، ۰/۵، ۱، ۱/۵، و ۲ درصد) با هدف بهینه‌سازی تولید فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین مورد استفاده قرار گرفت. پاسخ‌های آزمون برای تمام مدل‌های رگرسیونی برآشش شده از نظر آماری در سطح ۹۹٪ اطمینان معنی دار بودند. برای بهینه‌سازی تولید فیلم بیشترین میزان شفافیت، زاویه تماس، مقاومت کششی، میزان کشش تا نقطه پارگی و کمترین حلالیت، تورم و نفوذ پذیری به بخار محاسبه گردید. پس از برآشش مدل‌ها، نتایج نشان داد که تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر تمام پاسخ‌های معنی دار ($P < 0.05$) بود. افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری باعث افزایش ضخامت، زاویه تماس و میزان کشش تا نقطه پارگی و کاهش محتوای رطوبتی، نفوذ پذیری به بخار، شفافیت، حلالیت، مقاومت کششی و تورم گردید. بر اساس نتایج حاصل از پیش‌بینی مدل و مقایسه آن با مقادیر تجربی، عصاره آبی ریشه گیاه چوبک در غلظت ۲ درصد و نانوامولسیون اسانس رزماری با غلظت ۰/۷۷ درصد، به عنوان مقادیر بهینه به دست آمدند.

DOI: 10.52547/fsct.18.119.85

*مسئول مکاتبات:

fshahidi@um.ac.ir

ویژگی ضد میکروبی است. اسانس روغنی رزماری از گیاه رزماری (*Rosmarinus officinalis*) که یک گیاه چند ساله از خانواده Lamiaceae است، استخراج می شود و به طور گسترده به عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعم دهنده در فراوردهای غذایی به کار می رود [۹]. با این وجود، طعم شدید گیاهان آروماتیک یا مشتقات آنها، افزودن مستقیم آنها را به مواد غذایی محدود می کند. همچنین حل نمودن اسانس ها در فراوردهایی که فاز آبی در آنها غالب باشد، دشوار است. لذا برای رفع این مشکل، روش های متفاوت از جمله ریزپوشانی و نانو پوشانی مورد بررسی قرار گرفته اند [۱۰]. نانومولسیون ها، امولسیون هایی هستند که اندازه ذرات فاز پراکنده در آنها در محدوده ۲۰-۳۰۰ نانومتر است. نانومولسیون ها مزایای بسیار زیادی دارند و به دلیل ذرات کوچک و افزایش نسبت سطح به حجم قطرات، در مقایسه با سایر انواع امولسیون ها دارای پتانسیل بالاتری برای بهبود خواص بیولوژیکی ترکیبات موثره مولد عطر و طعم هستند [۱۱، ۱۲]. عصاره ریشه گیاه چوب که به دلیل محتوای ساپونینی ضمن اینکه از خواص دارویی زیادی برخوردار است، یک عامل تشکیل دهنده کف و امولسیون پایدار بینظیر نیز محسوب می شود. عصاره ریشه گیاه چوبک نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قوی است [۱۳، ۱۴]. این آنتی اکسیدان ها و مواد ضد میکروبی طبیعی میتوانند به عنوان جایگزین ترکیبات سنتزی در مواد غذایی، منجر به افزایش ماندگاری محصول شوند. لذا هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی تولید فیلم زیست تخریب پذیر حاوی نانومولسیون اسانس رزماری و عصاره آبی ریشه گیاه چوبک بر پایه ژلاتین و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن بوده است.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- آماده سازی نانومولسیون رزماری

نانومولسیون رزماری بر اساس روش هشت جین و عباسی (۲۰۱۵) با اندکی تغییر تهیه شد [۱۵]. ابتدا اسانس رزماری (شرکت داروسازی باریج اسانس) با نسبت ۱ درصد وزنی- وزنی به عنوان فاز روغنی و محلول تویین ۸۰ در آب دیونیزه (۲ درصد

۱- مقدمه

فساد مواد غذایی نتیجه فعالیت نامطلوب میکروارگانیسم ها در طی نگهداری و توزیع مواد غذایی است و تاثیر زیادی بر کیفیت و قابلیت ماندگاری مواد غذایی دارد. مصرف مواد غذایی آلوده به میکروارگانیسم های بیماری زا نیز می توانند منجر به ایجاد بیماری یا بروز مسمومیت شوند [۱]. در حال حاضر استفاده از منابع طبیعی به عنوان روشی برای افزایش زمان ماندگاری و کاهش فساد مواد غذایی، مورد توجه محققان صنایع غذایی قرار گرفته است [۲]. از طرف دیگر، افزایش نگرانی مصرف کنندگان درخصوص مصرف مواد نگهدارنده مصنوعی و مهاجرت پلیمر های پلاستیکی به مواد غذایی و تمایل آنها به مواد غذایی که تحت فرایندهای کمتری قرار می گیرند، صنعت غذا را با چالش های بسیاری مواجه کرده است [۳]. برای حل این چالش ها و یا به حداقل رساندن آنها، راه حل هایی مانند استفاده از پلیمرها و فیلم های زیست تخریب پذیر طبیعی مورد بررسی قرار گرفته اند [۴]. ناشاسته ها، ژلاتین و سلولز از مهم ترین ترکیبات طبیعی هستند که برای تولید فیلم های زیست تخریب پذیر طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند [۳]. استفاده از فیلم های زیست تخریب پذیر باعث افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی شده و مانع در برابر ورود و یا خروج رطوبت، بخار آب، گازها و ترکیبات محلول ایجاد می کنند [۵]. با افزودن ترکیبات مختلف مانند ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی، رنگ های خوراکی و سایر افزودنی های غذایی، می توان ویژگی های جدیدی به خصوصیات این فیلم ها افزود [۶]. ژلاتین دارای ۱۴٪ پروتئین، ۸۴٪ رطوبت و ۲٪ خاکستر است. ژلاتین در طول مدت نگهداری رطوبت جذب می کند و به همین دلیل باید در محل خشک و خنک نگهداری شود. ژلاتین به عنوان یک پلیمر طبیعی به مقدار سیار زیادی در سراسر جهان تولید می شود [۷]. ژلاتین یک پروتئین محلول در آب است که از هیدرولیز کلارن به دست آمد، قیمت پایینی داشته، در دسترس بوده و زیست تخریب پذیر است و این خصوصیات باعث می شود ترکیبی مناسب برای کاربردهای متفاوت مانند بسته بندی مواد غذایی، حامل دارو و پوشش زخم باشد [۸]. اسانس روغنی رزماری^۱ (REO) یک ترکیب زیست فعال^۲ با

گرفت [۱۷]. محلول تهیه شده بر روی قالب‌های تقلونی ریخته شد و در دمای 22 ± 3 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 56 ± 8 درصد برای مدت ۲۴ ساعت خشک گردید.

۴-۴- ضخامت فیلم

ضخامت فیلم‌ها با میکرومتر دیجیتالی در چند نقطه گوناگون از فیلم‌ها به صورت تصادفی گرفته شد و میانگین ضخامت گزارش گردید.

۴-۵- شفافیت

شفافیت با دستگاه اسپکتروفوتومتر CAMSPEC M₅₅₀ (آلمان) در طول موج 600 نانومتر تعیین شد. فیلم‌ها در ابعاد 1×3 سانتی‌متر بریده شدند، و پس از آن در دیواره شفاف سل کالیبره شده قرار گرفتند. شفافیت با استفاده از رابطه 1 ، محاسبه شد که در آن A_{600} میزان جذب در طول موج 600 نانومتر و X ضخامت فیلم بحسب میلی‌متر است.

$$\text{Transparency} = A_{600}/X \quad (1)$$

۶-۲- حلالیت در آب

به منظور اندازه گیری حلالیت فیلم‌های خوراکی ابتدا فیلم‌ها با ضخامت 0.1 میلی‌متر در ابعاد 2×2 سانتی‌متر برش خورند و برای محاسبه وزن خشک در آون قرار گرفتند (W_i). سپس فیلم‌ها در 50 میلی‌لیتر آب به مدت 6 ساعت نگه داری شدند، و مجدداً برای تعیین درصد حلالیت در آون قرار گرفتند (W_f) و بر اساس فرمول (۲) درصد حلالیت در آب ($S(\%)$) تعیین گردید [۱۸].

$$S\% = (W_i - W_f / W_i) \times 100 \quad (2)$$

۷-۲- نفوذپذیری به بخار آب (WVP)

برای محاسبه نفوذپذیری به بخار آب از استاندارد مصوب ASTM E96 - ۹۵ استفاده شد. نمونه‌ها برای 48 ساعت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد در رطوبت نسبی 65 ± 2 درصد نگه داری شدند. در هر فنجانک $2/5$ گرم سلیکاژل فاقد آب (رطوبت نسبی صفر درصد) ریخته، و فنجانک‌ها با فیلم‌ها کاملاً پوشانیده شدند. محلول اشباع K_2SO_4 در دسیکاتور رطوبت نسبی 98 درصد ایجاد کرد. تغییرات وزن ظرف هر 6 ساعت اندازه گیری شد و سپس شبی محاسبه گردید و در انتهای میزان

وزنی-وزنی)، به عنوان فاز آبی با یکدیگر مخلوط شدند و به مدت 15 دقیقه با سرعت 700 دور بر دقیقه به وسیله همزن مغناطیسی به خوبی همزده شد. سپس مخلوط امولسیونی به دست آمده به منظور ریز شدن ذرات و تولید نانوامولسیون بهمدت 20 دقیقه با استفاده از یک هوموژنایزر اولتراسونیک (Schaper Unique USC) (باتوان 100 و اتوفرکانس 40 کیلوهertz، در معرض امواج اولتراسونیک قرار گرفت. همگن سازی در دمای 15 درجه سانتی‌گراد انجام پذیرفت. ویژگی‌های فیزیکی نانوامولسیون تولید شده شامل اندازه ذرات و پتانسیل زتا با کمک دستگاه سنجشگر بررسی گردید. نانوامولسیون به دست آمده در ظرف کهربایی رنگ در دمای یخچال نگهداری شد.

۲-۲- آماده سازی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک

نمونه‌های گیاهی پس از تمیزکردن و شستشو و در شرایط مناسب (خشک کردن در آفتاب) خشک گردید و توسط آسیاب آزمایشگاهی مدل Waring پودر شد. جهت تهیه عصاره آبی، گیاه خشک و آسیاب شده، به نسبت 1 به 5 با آب مخلوط شده و به مدت 72 ساعت در شیکر قرار گرفت. مخلوط پس از صاف شدن و خروج حلال اضافی، تا انجام آزمایش‌ها در میکروتیوب‌های استریل 15 میلی‌لیتری که دور آنها جهت جلوگیری از رسیدن نور به عصاره‌ها توسط فویل آلومنیومی پوشیده شده بود، در یخچال نگهداری گردید [۱۶].

۳-۲- آماده سازی فیلم

ابتدا محلول 3 درصد وزنی-وزنی ژلاتین در آب مقطر تهیه و به طور کامل حل شد سپس عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری به محلول اضافه گردید و برای رسیدن به یک محلول یکنواخت به مدت 45 دقیقه در دمای 60 درجه سانتی‌گراد با کمک همزن مغناطیسی با سرعت 500 دور بر دقیقه، همزده شد. سپس گلیسروول به نسبت 50 درصد وزنی ماده جامد کل، به عنوان نرم کننده به محلول اضافه گردید و به مدت 30 دقیقه درون حمام آب 70 درجه سانتی‌گراد هم‌زده شد. پس از خنک شدن، با هدف خروج گاز و ایجاد پراکنش یکنواخت زنجیره‌ها، به مدت 20 دقیقه درون حمام اولتراسونیک (Schaper Unique USC) با فرکانس 25 KHz، قرار

1. Plasticizer

Table 1 Selected points for biodegradable film optimization

Importance	Goal	Factor Name
4	In range	Rosemary
	In range	Chubak
3	Minimize	WVP (g/mhPa)
	Maximize	Transparency
3	Minimize	Solubility in water (%)
	Maximize	TS (MPa)
3	Maximize	EB (%)
	Maximize	Contact angle (Θ)
1	Minimize	Swelling (%)

۱۲-۲- آزمون صحت مدل

بر اساس نتایج به دست آمده در نرم افزار دیزاین اکسپرت، فیلم بر اساس نقطه بهینه در شرایط آزمایشگاه تولید گردید و نتایج آزمون ها با مدل پیش بینی شده مورد سنجش قرار گرفت.

۱۳-۲- آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری دیزاین اکسپرت ورژن (۸,۰,۷,۱) در سطح معنی داری ۵ درصد ($P<0.05$) در سه تکرار انجام پذیرفت. برای تمام نمونه ها برآراش صورت گرفت و تمام رابطه های بدست امده در معرض الگوریتم حذف پسخور قرار گرفتند.

۳- نتایج و بحث

۱-۳- ضخامت

با توجه به شکل ۱، ضخامت فیلم با افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانو امولسیون اسانس رزماری افزایش یافته که با مطالعات کارنیو و همکاران (۲۰۰۹)، مطابقت داشت [۲۰]. افزایش میزان رطوبت موجود در فیلم ناشی از طبیعت آب دوست عصاره آبی ریشه گیاه چوبک است که موجب افزایش ضخامت و تورم گردید. افزایش ضخامت فیلم ناشی از برهمکنش نانو امولسیون اسانس رزماریو ژلاتین، ناشی از بروهای آب گزیز و پیوندهای هیدروژنی است که موجب اتصالات محکم تر و در نتیجه ضخامت بیشتر فیلم می گردد [۲۱].

تفوّض پذیری به بخار (g) بر اساس فرمول (۳) محاسبه شد [۱۸].

$$WVP = (WVTR / P (R_1 - R_2)X) \times 100 \quad (3)$$

که در آن سرعت عبور بخار آب (WVTR) به عنوان شیب (g/h) تقسیم بر مساحت سطح فیلم (m^2) تعریف می شود.
P فشار بخار اشباع آب (Pa) در دمای آزمایش ۲۵ درجه سانتی گراد و R_1 رطوبت نسبی در دیسکاتور، R_2 رطوبت نسبی تفوّض کرده به ظرف و X ضخامت فیلم (m) است.

۸-۲- مقاومت کششی (TS) و میزان کشش تا

نقطه پارگی (EB)

اندازه گیری حداقل استحکام کششی و از دیداد طول تا نقطه شکست فیلمها بر اساس استاندارد مصوب ASTM D ۸۸۲ و دستگاه بافت سنج ارزیابی گردید.

۹-۲- میزان تورم فیلم^۱

فیلم ها در ابعاد ۲×۲ سانتی متر برش خورد و به مدت ۲۴ ساعت در آون در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد خشک گردیدند (W_i). سپس به مدت ۸ ساعت در ۵۰ میلی لیتر آب در دمای اتاق غوطه ور گردید. سپس با استفاده از پارچه جاذب رطوبت، آب سطحی گرفته شد و میزان وزن مرطوب تعیین گردید (W_f). بر اساس فرمول (۴) میزان حلالیت در آب (SW(٪)) محاسبه شد [۱۸].

$$SW\% = (W_i - W_f) / W_i \times 100 \quad (4)$$

۱۰-۲- زاویه تماس^۲ (Θ)

زاویه تماس سطح فیلم ها با استفاده از دستگاه گونیومتر (مدل Kruss G10) ساخت آلمان تعیین شد. ابتدا ۵ میکرولیتر آب با استفاده از سرنگ در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد روی سطح فیلم قرار گرفت. سپس عکس برداری با حداقل ۶ تکرار برای هر نمونه انجام شد [۱۹].

۱۱-۲- بهینه سازی فیلم تولید شده

پس انجام آزمون ها، تعیین بهترین شرایط تولید فیلم و تعیین نقطه بهینه طبق جدول شماره ۱، انجام گرفت.

1. Swelling

2. Contact Angle

بود و با افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانومولسیون اسانس رزماری تورم (شکل ۳) و محتوای رطوبتی (شکل ۴) کاهش یافت. پلی ساکارید ممکن است باعث ایجاد برهمکنش با مولکولهای ژلاتین از طریق پیوند هیدروژنی شود که این باعث کاهش تعامل بین مولکولهای آب و گروههای آب دوستِ ژلاتین می‌شود و موجب کاهش محتوای رطوبتی و کاهش درصد تورم می‌گردد که با نتایج قنبرزاده و همکاران (۲۰۱۱) و ریاز و همکاران (۲۰۱۸) مطابقت دارد [۲۱، ۲۴، ۲۵].




Fig 3 Response surface and contour plots for Swelling




Fig 4 Response surface and contour plots for Moisture Content

۴-۳- نفوذپذیری به بخار آب

از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی فیلم‌های زیست تخریب پذیر خاصیت نفوذ پذیری به بخار آب می‌باشد که هرچه این پارامتر مقادیر کمتری داشته باشد نشان دهنده خصوصیات بهتر فیلم زیست تخریب پذیری می‌باشد و موجب کاهش نقل انتقالات آب بین ماده غذایی و محیط پیرامون آن می‌شود. نتایج نشان داد که افزودن و افزایش درصد عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و




Fig 1 Response surface and contour plots for Thickness

۲-۳- حلالت

حلالت از پارامترهای فیزیکی مهم فیلم‌های بسته‌بندی زیست تخریب پذیر است، که هر چه حلالت فیلم‌های تولیدی کمتر باشد نشان دهنده خصوصیات فیزیکی بهتر فیلم است. بر اساس شکل ۲، و نتایج آماری با افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانومولسیون اسانس رزماری حلالت به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) کاهش یافت. با افزایش غلظت عصاره آبی ریشه گیاه چوبک مصرف گالیسرول نیز افزایش یافته در نتیجه فعل و انفعالات بین مولکولهای پلیمر نیز کاهش ، و به دلیل خاصیت آب دوستی حلالت کاهش یافت [۲۲].




Fig 2 Response surface and contour plots for Water Solubility

۳-۳- محتوای رطوبتی و تورم

تورم فیلم یک از پارامترهای مهم فیلم‌های زیست تخریب پذیر برای پیش‌بینی ثبات و پایداری فیلم در طول دوره نگهداری است [۲۱، ۲۲]. بر اساس نتایج آماری، نتایج نشان داد که اثر عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانومولسیون اسانس رزماری بر نسبت تورم و محتوای رطوبتی معنی ($P < 0.05$) دارد.




Fig 6 Response surface and contour plots for Transparency Value

۶-۳- ویژگی های مکانیکی

حداکثر استحکام کششی (TS) و میزان کشش تا نقطه پارگی (EB) از پارامترهای مهم فیلم های زیست تخریب پذیر بوده، و برای طول دوره نگه داری ماده غذایی بسیار حائز اهمیت است. اثر عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر این دو پارامتر معنی دار ($P<0.05$) بود و با افزایش درصد عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری حداکثر استحکام کششی کاهش (شکل ۷) و میزان کشش تا نقطه پارگی افزایش (شکل ۸) یافت. خصوصیات مکانیکی فیلم ها با میکروساختار، شبکه فیلم و نیروهای بین مولکولی در ارتباط است.




Fig 7 Response surface and contour plots for Water Tensile Strength

این تغییرات ناشی از برهمکنش بین گروه های عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماریو گروه های ژلاتین

نانوامولسیون اسانس رزماری به فیلم ژلاتین به طور معنی داری ($P<0.05$) باعث کاهش نفوذ پذیری به بخار فیلم می شود (شکل ۵) که با نتایج حسینی و همکاران (۲۰۱۳) وجود عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری و گلیسرول باعث ایجاد پیوندهای عرضی زیادی می شود و موجب ایجاد برهمکنش های جدیدی بین ماتریکس فیلم ژلاتین و مولکول های آب می شود. همچنین افزایش ضخامت ناشی از افزودن عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری موجب افزایش مدت زمان عبور آب از فیلم می گردد [۲۶].




Fig 5 Response surface and contour plots for Water Vapor Permeability

۵-۳- مقدار شفافیت

میزان شفافیت فیلم های زیست تخریب پذیر یکی از پارامتر های مشتری پسند می باشد. افزودن عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری به فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین به طور معنی داری ($P<0.05$) باعث کاهش مقدار شفافیت فیلم ها شد که با نتایج هزیره و همکاران (۲۰۱۶)، مطابقت داشت [۲۸] (شکل ۶). افزایش ماده جامد ناشی از افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری به دلیل حضور گروه های آئینونی آرایینو گالاتان و واکنش های بین پروتئین و پلی - ساکارید عصاره آبی ریشه گیاه چوبک است، همچنین ایجاد شبکه بین عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماریو ژلاتین باعث کاهش عبور نور و در نتیجه کاهش شفافیت می شود [۲۹].




Fig 9 Response surface and contour plots for Contact Angle

۸-۳- بهینه‌سازی تولید فیلم

بر اساس روش های آماری با دیزاین اکسپریت و مطابق جدول شماره ۱، فیلم تولیدی بهینه‌سازی شد و نتایج نشان داد که بهترین شرایط برای تولید فیلم عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین، میزان ۲ درصد عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و ۷۷° درصد نانوامولسیون اسانس رزماری می‌باشد.

۹-۳- آزمون صحت مدل

آزمون صحت مدلبرای تعیین مناسب بودن مدل‌های پیش‌بینی شده برای هر پاسخ طبق شرایط بهینه انجام شد. بهترین مدل، مدلی است که مقادیر پیش‌بینی شده (توسط مدل) به مقادیر تجربی بهدست‌آمده در آزمون صحت نزدیک باشد. نزدیک بودن این اعداد به هم نشان دهنده مناسب و قابل قبول بودن مدل می‌باشد. نتایج آزمون (جدول ۲) نشان داد که مدل از قابلیت بالایی برای پیش‌بینی برخوردار است.

Table 2 Predicted and experimental data for the responses at optimum point

Experimental value	Predicted value	Responses
4.64	6.38	WVP (g/mhPa)
4.5	4.40	Transparency
37.2	31.40	Solubility in water (%)
17	14.49	TS (MPa)
20	22.40	EB (%)
97	108.4	Contact angle (Θ)
126	117.36	Swelling (%)

می‌باشد. با افزایش غلظت عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری، میزان استفاده از گلیسرول نیز به همان نسبت افزایش یافت که بر اساس نفوذ ریز مولکول‌های گلیسرول به ساختمان پلیمر و کاهش اتصالات بین زنجیره‌ای، میزان کشش کاهش و میزان کشش تا نقطه پارگی افزایش یافت که با نتایج هو و همکاران (۲۰۱۶) و ابراهیم‌زاده و همکاران (۲۰۱۶)، مطابقت دارد [۳۰, ۳۱].




Fig 8 Response surface and contour plots for Elongation at Brake

۷-۳- زاویه تماس

زاویه تماس عبارت است از زاویه‌ای که از تقاطع دو خط مورب به سطح مایع و جامد در محل تماس با فاز سوم (پخار یا هوا) تشکیل می‌شود. این زاویه نشان دهنده نحوه قرار گیری قطره یا رطوبت در سطح فیلم را در طول دوره نگه داری نشان می‌دهد که می‌تواند بر شرایط نگه داری محصول اثر گذار باشد. فرایند نم‌دار شدن توسط اندازه‌گیری زاویه تماس که نقطه مجزا با سطح جامد می‌سازد ارزیابی می‌گردد. زاویه تماس با افزودن عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری به طور معنی‌داری ($P<0.05$) افزایش پیدا کرد (شکل ۹) که نشان دهنده خواص‌بهتر فیلم حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری است. درصد بیشتر عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری باعث افزایش زاویه تماس گردید.

- biodegradable film based on polylactic acid, modified with lycopene pigment and TiO₂ and studying its physicochemical properties. *Journal of Polymers and the Environment*, 28(2), 433-444.
- [6] Appendini, P., & Hotchkiss, J. H. (2002). Review of antimicrobial food packaging. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 3(2), 113-126.
- [7] Khodaei, D., Oltrogge, K., & Hamidi-Esfahani, Z. (2020). Preparation and characterization of blended edible films manufactured using gelatin, tragacanth gum and, Persian gum. *LWT*, 117, 108617.
- [8] Garavand, F., Rouhi, M., Razavi, S. H., Cacciotti, I., & Mohammadi, R. (2017). Improving the integrity of natural biopolymer films used in food packaging by crosslinking approach: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 104, 687-707.
- [9] Hassanzad Azar, H., Ghafari, A., Yousefizadeh, S., Fathollahi, M., & Aminzare, M. (2019). Antimicrobial Effects of the Nanoemulsion of Rosemary Essential Oil against Important Foodborne Pathogens. *Journal of Human, Environment, and Health Promotion*.
- [10] Acevedo-Fani, A., Salvia-Trujillo, L., Rojas-Graü, M. A., & Martín-Beloso, O. (2015). Edible films from essential-oil-loaded nanoemulsions: Physicochemical characterization and antimicrobial properties. *Food Hydrocolloids*, 47, 168-177.
- [11] Ceylan, Z., Meral, R., Kose, S., Sengor, G., Akınay, Y., Durmus, M., & Ucar, Y. (2020). Characterized nano-size curcumin and rosemary oil for the limitation microbial spoilage of rainbow trout fillets. *LWT*, 134, 109965.
- [12] Martin-Piñero, M. J., García, M. C., Santos, J., Alfaro-Rodriguez, M. C., & Muñoz, J. (2020). Characterization of novel nanoemulsions, with improved properties, based on rosemary essential oil and biopolymers. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(10), 3886-3894.
- [13] Moghimipour, E., Jasemnezhad, M., Mohammad Soleiman, S., & Salimi, A. (2021). Preparation and evaluation of a free surfactant herbal shampoo with *Acanthophyllum Squarrosum* Saponins. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 20(1), 181-187.
- [14] Najjar-Tabrizi, R., Javadi, A., Sharifan, A., Chew, K. W., Lay, C. H., Show, P. L., ... & Berenjian, A. (2020). Hydrothermally extraction

۴- نتیجه‌گیری کلی

در این پژوهش اثر عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانومولسیون اسانس رزماری در چهار سطح بر برخی خصوصیات فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین موربدبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون‌های مختلف و بهینه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار دیزاین اکسپریت نشان داد که افزایش عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانومولسیون اسانس رزماری باعث افزایش میزان کشش تا نقطه پارگی، ضخامت و زاویه تماس و کاهش محتوای رطوبتی، نفوذپذیری به بخار، شفافیت، حلایت، تورم و مقاومت کششیمی‌گردد و بهترین نقطه مقدار ۲ درصد عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و ۰/۷۷ درصد نانومولسیون اسانس رزماریاست. با مقایسه نتایج حاصل از مدل پیش‌بینی شده و آزمون‌های تجربی، فیلم تولید شده بهینه‌شده کارایی مناسبی برای استفاده در مواد غذایی مختلف دارد.

۵- تقدير و تشکر

این طرح با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره گرن特 ۲/۴۹۱۴۹) انجام شده است.

۶- منابع

- [1] Villalobos-Delgado, L. H., Nevárez-Moorillon, G. V., Caro, I., Quinto, E. J., & Mateo, J. (2019). Natural antimicrobial agents to improve foods shelf life. In *Food Quality and Shelf Life* (pp. 125-157). Academic Press.
- [2] Nasery, M., Hassanzadeh, M. K., Najaran, Z. T., & Emami, S. A. (2016). Rose (*Rosa×damascena* Mill.) essential oils. In *Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety* (pp. 659-665). Academic Press.
- [3] Pellá, M. C., Silva, O. A., Pellá, M. G., Beneton, A. G., Caetano, J., Simões, M. R., & Dragunski, D. C. (2020). Effect of gelatin and casein additions on starch edible biodegradable films for fruit surface coating. *Food Chemistry*, 309, 125764.
- [4] Pirsa, S., Farshchi, E., & Roufegarinejad, L. (2020). Antioxidant/antimicrobial film based on carboxymethyl cellulose/gelatin/TiO₂-Ag nano-composite. *Journal of Polymers and the Environment*, 28(12), 3154-3163.
- [5] Asadi, S., & Pirsa, S. (2020). Production of

- 82(2), 277-283.
- [23] Srinivasa, P. C., Ramesh, M. N., & Tharanathan, R. N. (2007). Effect of plasticizers and fatty acids on mechanical and permeability characteristics of chitosan films. *Food Hydrocolloids*, 21(7), 1113-1122.
- [24] Riaz, A., Lei, S., Akhtar, H. M. S., Wan, P., Chen, D., Jabbar, S., ... & Zeng, X. (2018). Preparation and characterization of chitosan-based antimicrobial active food packaging film incorporated with apple peel polyphenols. *International Journal of Biological Macromolecules*, 114, 547-555.
- [25] Ghanbarzadeh, B., Almasi, H., & Entezami, A. A. (2011). Improving the barrier and mechanical properties of corn starch-based edible films: Effect of citric acid and carboxymethyl cellulose. *Industrial Crops and Products*, 33(1), 229-235.
- [26] Hosseini, S. F., Rezaei, M., Zandi, M., & Ghavi, F. F. (2013). Preparation and functional properties of fish gelatin-chitosan blend edible films. *Food Chemistry*, 136(3-4), 1490-1495.
- [27] Jouki, M., Yazdi, F. T., Mortazavi, S. A., & Koocheki, A. (2013). Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticized edible film from quince seed mucilage. *International Journal of Biological Macromolecules*, 62, 500-507.
- [28] Hazirah, M. N., Isa, M. I. N., & Sarbon, N. M. (2016). Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends. *Food Packaging and Shelf Life*, 9, 55-63.
- [29] Khezerlou, A., Ehsani, A., Tabibazar, M., & Moghaddas Kia, E. (2019). Development and characterization of a Persian gum-sodium caseinate biocomposite film accompanied by Zingiber officinale extract. *Journal of Applied Polymer Science*, 136(12), 47215.
- [30] Hu, D., Wang, H., & Wang, L. (2016). Physical properties and antibacterial activity of quaternized chitosan/carboxymethyl cellulose blend films. *LWT-Food Science and Technology*, 65, 398-405.
- [31] Ebrahimzadeh, S., Ghanbarzadeh, B., & Hamishehkar, H. (2016). Physical properties of carboxymethyl cellulose based nano-biocomposites with Graphenenano-platelets. *International Journal of Biological Macromolecules*, 84, 16-23.
- of saponin from *Acanthophyllum glandulosum* root-Physico-chemical characteristics and antibacterial activity evaluation. *Biotechnology Reports*, 27, e00507.
- [15] Hashtjin, A. M., & Abbasi, S. (2015). Nano-emulsification of orange peel essential oil using sonication and native gums. *Food Hydrocolloids*, 44, 40-48.
- [16] van Riel, N. A. (2006). Dynamic modelling and analysis of biochemical networks: mechanism-based models and model-based experiments. *Briefings in bioinformatics*, 7(4), 364-374.
- [17] Eshagh, S., Abbaspour-Fard, M. H., Hosseini, F., & Tabasizadeh, M. (2020). Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Mechanical, Thermal and Biodegradability of Gelatin-Based Biocomposite Properties Films. *IRANIAN JOURNAL OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (PERSIAN)*, [online], 32(5), 411-426.
- [18] Azarifar, M., Ghanbarzadeh, B., Khiabani, M. S., Basti, A. A., Abdulkhani, A., Noshirvani, N., & Hosseini, M. (2019). The optimization of gelatin-CMC based active films containing chitin nanofiber and *Trachyspermum ammi* essential oil by response surface methodology. *Carbohydrate Polymers*, 208, 457-468.
- [19] Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., & Hosseini, S. M. H. (2010). Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. *Food Chemistry*, 120(1), 193-198.
- [20] Carneiro-da-Cunha, M. G., Cerqueira, M. A., Souza, B. W., Souza, M. P., Teixeira, J. A., & Vicente, A. A. (2009). Physical properties of edible coatings and films made with a polysaccharide from *Anacardium occidentale* L. *Journal of Food Engineering*, 95(3), 379-385.
- [21] Akhtar, H. M. S., Riaz, A., Hamed, Y. S., Abdin, M., Chen, G., Wan, P., & Zeng, X. (2018). Production and characterization of CMC-based antioxidant and antimicrobial films enriched with chickpea hull polysaccharides. *International Journal of Biological Macromolecules*, 118, 469-477.
- [22] Sánchez-González, L., Cháfer, M., Chiralt, A., & González-Martínez, C. (2010). Physical properties of edible chitosan films containing bergamot essential oil and their inhibitory action on *Penicillium italicum*. *Carbohydrate Polymers*,



Optimization of biodegradable film production containing aqueous extract of Chubak root and nanoemulsion of rosemary essential oil based on gelatin by response surface methodology

Shahidi, F. ^{1*}, Maleki, M. ², Roshanak, S. ³, Alizade Sani, M. ⁴

1. Professor, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2. Ph.D, Department of Food Hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3. Ph.D, student, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4. Ph.D, student, Student's Scientific Research Center, Department of Food Safety and Hygiene, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

ARTICIE INFO

ABSTRACT

Article History:

Received 2021/05/30
Accepted 2021/08/30

Keywords:

Biodegradable Films,
Chubak,
Rosemary Essential Oil.

DOI: [10.52547/fsct.18.119.85](https://doi.org/10.52547/fsct.18.119.85)

*Corresponding Author E-Mail:
fshahidi@um.ac.ir

In this study, different concentrations of aqueous extract of Chubak root (at levels of zero, 0.5, 1, 1.5, and 2%) with different concentrations of rosemary essential oil nanoemulsion (zero, 0.5, 1, 1.5, and 2%) was used to optimize the production of biodegradable gelatin-based film. Test responses were statistically significant for all fitted regression models at 99% confidence level. To optimize film production, maximum transparency, contact angle, tensile strength, Elongation at Brake to the point of rupture and minimum solubility, swelling and vapor permeability were evaluating. After fitting the models, the results showed that the effect of aqueous extract of Chubak root and rosemary essential oil nanoemulsion on all responses was significant ($P < 0.05$). Increasing the aqueous extract of Chubak root and nanoemulsion of rosemary essential oil increased the thickness, contact angle and Elongation at Brake to the point of rupture and decreased moisture content, vapor permeability, transparency, solubility, tensile strength and swelling. Based on the results of model prediction and comparison with experimental values, aqueous extract of Chubak root at a concentration of 2% and nanoemulsion of rosemary essential oil with a concentration of 0.77% were obtained as optimal values.