

## مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: [www.fsct.modares.ac.ir](http://www.fsct.modares.ac.ir)



### ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم زیست تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل الکل و نشاسته لوبياچیتی حاوی انسان‌های سیر، زنجیبل و دارچین

علی خزایی<sup>۱</sup>، لیلا ناطقی<sup>۲\*</sup>، نازنین زند<sup>۳</sup>، عبدالرسول ارومیه‌ئی<sup>۴</sup>

- ۱- دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.  
۲- دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.  
۳- استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.  
۴- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرآیند، گروه پلاستیک.

#### چکیده

#### اطلاعات مقاله

زیست تخریب پذیری مواد بسته بندی مواد غذایی از مهم‌ترین پارامترهای صنایع مدرن بسته بندی مواد غذایی به شمار می‌آیند. پنیر کوزه‌ای پنیری سخت و تا حدی اسیدی و شور مزه است که ظاهری خشک دارد و به دلیل حفظ مواد مغذی موجود در دلمه، نسبت به پنیر آب نمکی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر پلی‌وینیل الکل و نشاسته لوبياچیتی حاوی انسان‌های دارچین، سیر و زنجیبل جهت بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و

حسی پنیر کوزه‌ای و مقایسه با بسته بندی معمولی بود. بدین منظور پنیر کوزه‌ای در فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌وینیل الکل/نشاسته لوبياچیتی (۲۰/۸۰٪) که حاوی غلاظت‌های مختلف (۳/۱۲۵ و ۶/۲۵ و ۱۲/۵٪) انسان‌های دارچین، سیر و زنجیبل بود بسته بندی شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آنها با طی ۶۰ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت و با نمونه شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد استفاده از انسان‌ها و افزایش غلاظت آنها در فیلم زیست تخریب پذیر باعث افزایش معنی‌دار میزان رطوبت و کاهش معنی‌دار افت وزن در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای طی دوره نگهداری گردید. همچنین با افزایش زمان نگهداری میزان  $\text{H}_2\text{O}$ ، رطوبت و افت وزن کاهش معنی‌داری ( $p \leq 0.05$ ) و میزان اسیدیته و نمک افزایش معنی‌دار ( $p \leq 0.05$ ) یافت.

امتیاز پذیرش کلی نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم زیست تخریب پذیر حاوی ۳/۱۲۵ درصد انسان دارچین و زنجیبل پس از ۶۰ روز نگهداری بالاتر از نمونه شاهد بود. استفاده از فیلم‌های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته لوبياچیتی و پلی‌وینیل الکل به همراه انسان‌های دارچین و زنجیبل، راهکارهایی هستند که می‌توانند موجب بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر کوزه‌ای طی دوره نگهداری شوند و از آسیب‌های زیست محیطی نیز جلوگیری گردد.

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

#### كلمات کلیدی:

فیلم زیست تخریب پذیر، پلی‌وینیل، نشاسته لوبياچیتی، پنیر کوزه‌ای، انسان.

DOI: 10.52547/fsct.18.119.95

\* مسئول مکاتبات:

eylanatheghi@iauvaramin.ac.ir

## ۱- مقدمه

سیر با نام علمی *Allium Sativum* گیاهی متعلق به خانواده لیلیاسه بوده و بومی آسیای مرکزی می‌باشد. بوی کاملاً مشخص و متمایز سیر به دلیل وجود ماده آلیسین و فعالیت آنزیمی بنام Cystein sulfoxid آلیناز<sup>۱</sup> که حاوی مواد سولفوری مانند

می‌باشد<sup>[۵]</sup>. مطالعات نشان داده‌اند که حرارت، احتمالاً مواد مؤثر یا آنزیم‌های مؤثر در تولید مواد مؤثره را کم کرده است و در سیر تازه، فرصت بیشتری به آنزیم آلیناز، برای تولید آلیسین داده شده است<sup>[۶]</sup>. آلیسین ترکیب ناپایداری بوده و به ترکیبات ارگانوسولفور نظیر دی‌آلیل سولفید، دی‌آلیل دی‌سولفید، دی‌آلیل تری‌سولفید و سایر مشتقات سولفوردار تبدیل می‌شود. ترکیبات گیاهی متعددی نظیر اسانس سیر با داشتن ویژگی‌های ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می‌توانند در ترکیب با پوشش فیلم‌های زیست تخریب پذیر با منشاء طبیعی مانند نشاسته در کنترل عوامل میکروبی محتویات خود مؤثر باشند و منجر به تقویت اثرات فوق شوند<sup>[۷]</sup>. همچنین تحقیقات نشان داده با افزودن مکمل روغن سیر به گوشت ران و سینه مرغ، تشکیل محصولات اکسیداسیون اولیه و ثانویه کاهش می‌یابد<sup>[۸]</sup>.

دارچین با نام علمی *Cinnamomum zeylanicum* درختچه ای از تیره برگ بو<sup>۲</sup> و از راسته لورالیس<sup>۳</sup> است<sup>[۹]</sup>. سایانه حدود ۵ تن اسانس دارچین در جهان تولید و بازار اصلی این اسانس اروپا غربی و آمریکا است. اسانس دارچین مایع بیرنگ با بوی قوی مطبوع و طعم سوزاننده و وزن مخصوص ۱/۰۱۰-۱/۰۳۰ و دارای ضریب شکست ۱/۰۷۳-۱/۰۹۱ و دارای چرخش نوری ۰-۲٪ می‌باشد که ترکیبات اصلی اسانس دارچین عبارتند از ۸۰-۹۵٪ سینامالدئید (طعم و مزه شیرین دارچین)، ۵٪ سینامیل استات، ۴٪ اوژنول، ۳٪ کاریوپیلن، ۲٪ لینللول، ۰٪ آلفا تری پنтол، ۰٪ کومارین، ۰٪ ۸٪ سینئول و ۰٪ ۴-۱۰٪ ال سینامالدئید ترکیب اصلی در اسانس دارچین می‌باشد<sup>[۱۰]</sup>. اسانس دارچین توسط محققین زیادی به عنوان منبع مناسب از ترکیبات ضد قارچی و باکتریایی [۱۲-۱۴] از قبیل اثرات بازدارندگی اسانس پوست دارچین بر باکتری‌های بیماری‌زا و فسادزای گوشت<sup>[۱۵]</sup> به اثبات رسیده است. همچنین Han و همکاران در سال (۲۰۱۴)، پس از بررسی

پنیرهای سنتی ایرانی با وجود بار میکروبی بالا یکی از پر مصرف‌ترین فرآورده‌های تخمیری شیری تولید شده در ایران می‌باشند. این پنیرها به طور سنتی از شیر خام گوسفند، بز و یا گاو بدون مایه کشت پنیر تولید می‌شوند. اکثر تولیدکنندگان پنیرهای سنتی معتقد هستند که استفاده از شیر خام باعث ایجاد عطر و طعم مطبوع در پنیر می‌شود که این امر در واقع به دلیل فعالیت آنزیم‌های پروتولیتیک و لیپولیتیک موجود در شیر و تولید شده توسط فلور میکروبی شیر خام می‌باشد. پنیر کوزه‌ای یکی از پنیرهای محبوب‌ترین و پرمصرف‌ترین پنیرهای استان‌های شمال‌غرب کشور است که به طور سنتی از شیر خام تولید می‌شود و بار میکروبی بالای آن می‌تواند موجب انتقال باکتری‌های بیماری‌زا به مصرف کنندگان گردد<sup>[۱]</sup>.

پنیر کوزه پنیر سخت و تا حدی اسیدی و شور مزه است و ظاهری خشک دارد. تولید آن به صورت کاملاً سنتی می‌باشد و مصرف آن در مناطق غرب کشور رایج است. این محصول به دلیل حفظ مواد مغذی موجود در دلمه، نسبت به پنیر آب نمکی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است<sup>[۲]</sup>.

پنیرهای حاصل از شیر خام، معمولاً در نواحی روستایی و در مواردی به صورت خانگی از شیر خام گوسفند و بز (یا مخلوط هردو)، با استفاده از زنین طبیعی (یا رنت تجاری) و معمولاً بدون کشت آغازگر تولید می‌شوند. بنابراین فرآیندهای تخمیر و رسیدگی این فرآورده، کاملاً توسط فلور میکروبی ذاتی موجود در شیر و نیز ناشی از محیط شیردوشی و تولید پنیر، انجام می‌شود<sup>(۳)</sup>.

اسانس‌های گیاهی دسته مهمی از ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی هستند که پتانسیل زیادی برای استفاده در انواع مواد غذایی جهت مقابله با عامل فساد هستند. این ترکیبات، عصاره‌های فرار و معطری هستند که از بخش‌های مختلف گیاهان شامل گل، دانه، غنچه، برگ و ریشه به دست می‌آیند. در میان اسانس‌های گیاهی، اسانس‌های گیاهان دارچین، سیر و زنجیبل به دلیل دارا بودن ویژگی‌های آنتی اکسیدانی شناخته شده خود بارها به صورت موفقیت‌آمیز برای نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند<sup>[۴]</sup>.

1. Allinase

2. Lauraceae

3. Laurales

ترکیبات ضد میکروبی می‌گردد که البته شرایط محیطی نیز در این خصوص تاثیرگذار می‌باشد [۲۲].

Shojaei و همکاران در سال (۲۰۲۱) به بررسی نانو بیوکامپوزیت برای بسته بندی پنیر کاشار و گوشت چرخ کرده پرداختند. نتایج نشان داد در نمونه‌های گوشت چرخ شده و پنیر بسته بندی شده در فیلم پروتئین آب پنیر و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات کیتوزان، تعداد میکروارگانیسم‌های کل و کپک و مخمر، کمتر از بسته بندی پلی اتیلن ( $p \leq 0.05$ ) پس از دوره نگهداری بود. همچنین بیان نمودند استفاده از فیلم‌های زیست تخریب پذیر بر اساس گیاهان و حاوی نانوذرات می‌تواند منجر به استفاده از این نوع بسته بندی برای مواد غذایی فاسدشدنی شود تا علاوه بر این بیشتر مخصوصات غذایی فاسدشدنی، از خطرات زیست محیطی نیز جلوگیری کند [۲۳]. هدف کلی از این پژوهش تولید فیلم زیست تخریب پذیر پلی‌وینیل الكل و نشاسته لوپیاچیتی حاوی اسانس‌های دارچین، سیر و زنجیبل جهت بهبود خواص فیزیکوشیمیابی و حسی پنیر کوزه‌ای و مقایسه با بسته بندی معمولی بود.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۱-۲- مواد

جهت تهیه فیلم‌های زیست تخریب پذیر، لوپیا چیتی از یک بازار محلی در تهران (تهران، ایران)، اسانس‌های سیر، دارچین و زنجیبل از شرکت ادونیس (تهران، ایران)، گلوله‌های پلی‌وینیل الكل (خلوص ۹۸٪) از شرکت GC (گوانگدونگ، چین) تهیه گردید. پنیر کوزه‌ای از بازار محلی در قزوین و کلیه مواد شیمیابی مورد استفاده جهت انجام آزمون‌های تحقیق از قبیل گلیسرول، تؤین، هیدروکسید سدیم، فنل فتالین، کرومات پتابیم و نیترات نقره از شرکت مرک-آلمان تهیه گردیدند.

### ۲- روش‌ها

#### ۱-۲-۲- روش تهیه نمونه‌های فیلم

فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌وینیل الكل و نشاسته لوپیا چیتی با استفاده از روش ریخته‌گری<sup>۳</sup> (روش مرطوب) که توسط

فیلم خوراکی پلی پروپیلن-پلی وینیل الكل همراه با غاظت‌های مختلف عصاره اتانولی ریواس<sup>۱</sup> و اسانس روغنی دارچین برای نگهداری گوشت تازه گاو، بیان نمودند که این فیلم خوراکی از رشد باکتری‌ها جلوگیری می‌کند [۱۶].

زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگه‌های بخش با نام علمی *Zingiber officinale* مونوتربنیوئیدها به عنوان ترکیبات اصلی موجود در اسانس زنجیبل در اصل ترکیبات فنلی هستند که فعالیت ضد میکروبی دارند [۱۷]. این یک نوع ریشه ذخیره سازی دارای طعم تند است. عصاره ریشه زنجیبل شامل ترکیبات پلی‌فنل (6-gingerol) و مشتقات آن است که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا است. فعالیت آنتی‌اکسیدانی به علت حضور فلاونون‌ها، ایزو‌فلاون‌ها، فلاونوئیدها، آنتوسایانین، کومارین، لیگنن‌ها، کاتچین‌ها و ایزوکاتچین‌ها است [۱۹]. ویژگی آنتی‌اکسیدانی زنجیبل فعالیت بسیار مهمی است که می‌تواند به عنوان عامل پیشگیری کننده در برابر برخی از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد [۲۰].

تلاش و اطلاع‌رسانی مداوم دوستداران محیط زیست در رابطه با آلدگی‌های زیستی پلیمرها و نیاز به این‌بند آنها الگوهای مصرفی جدیدی را معرفی می‌کند که شامل بسته‌بندی محصولات با مواد زیست تخریب پذیر می‌باشد. بسته‌بندی مواد غذایی با فیلم‌های زیست تخریب پذیر حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی نیز می‌تواند رویکردی جدید برای افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی باشد.

عبدالستاری و همکاران، (۱۳۹۵) به بررسی بسته‌بندی فعال پنیر لیقوان با فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی اتیلن حاوی نانوذرات نقره، بیان نمودند که بعد از ۶۰ روز نگهداری سرعت رشد کلی فرم و استافیلوكوکوس اورئوس در پنیر تازه، با استفاده از فیلم ترکیبی حاوی درصدهای مساوی از نقره، اکسید مس و اکسید روی نسبت به سایر فیلم‌ها به صورت معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) کمتر است [۲۱].

Gutierrez و همکاران، (۲۰۰۹) گزارش کردند که میزان تاثیر انسان‌های گیاهی در هنگام استفاده در محیط‌های *in vivo* کاهش می‌یابد که این امر به دلیل محتوای بالای چربی و پروتئین در این محیط‌ها (مانند گوشت) می‌باشد که سبب کاهش تاثیر این

2. Tween 80

3. Casting method

1. Rhubarb

## ۲-۲-۲- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی نمونه‌های فیلم زیست تخریب پذیر

میزان ضخامت فیلم‌ها با استفاده از میکرومتر دیجیتال (میتوتویو، توکیو، ژاپن)، آزمون مکانیکی (مقاومت کششی<sup>۱</sup> و ازدیاد طول تا نقطه شکست<sup>۲</sup>) و میزان حلالیت در آب به روش عقیلی مقدم و همکاران، (۱۳۹۵) [۲۵] و میزان کدورت (شفافیت) به روش اصدق و همکاران، (۱۳۹۹) [۲۶] و میزان نفوذ پذیری به بخار آب (WVP<sup>۴</sup>) و ظرفیت جذب آب (WAC<sup>۵</sup>) به روش رجایی و شکرچی‌زاده همکاران، (۱۳۹۸) [۲۷] انجام گردید.

## ۲-۲-۳- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی نمونه‌های پنیر کوزه‌ای

اندازه‌گیری pH توسط pH متر، زنیت (مدل زنیت، شرکت آلمان) با استفاده از استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۵۲ انجام شد (۲۸). اندازه‌گیری اسیدیته قابل تیتر بر حسب (درصد اسیدلاکتیک) با استفاده از سود یکدهم نرمال و فنل فتالین به عنوان شناساگر با استفاده از استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۵۲ انجام شد [۲۸]. اندازه‌گیری مقدار نمک در پنیر با روش تیترسنجی موهر مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره، انجام گردید [۲۹]. اندازه‌گیری رطوبت بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۷۵۳ انجام شد (۳۰). افت وزن از طریق یادداشت وزن پنیر در روز اول، ۳۰ و ۶۰ روز نگهداری و به عنوان درصد افت وزن نسبت به وزن اولیه پنیر گزارش گردید [۳۱].

## ۴-۲-۲- ارزیابی حسی

ارزیابی حسی (بافت، مزه و بو، پذیرش کلی) نمونه‌های پنیرهای کوزه‌ای بسته‌بندی شده به روش هدونیک ۵ نقطه‌ای توسط ۱۰ ارزیاب نیمه آموزش دیده انجام گردید. ارزیابان امتیاز ۵ برای نمونه‌های عالی، امتیاز ۴ برای نمونه‌های بسیار خوب، امتیاز ۳ برای نمونه‌های خوب، امتیاز ۲ برای نمونه‌های قابل قبول و امتیاز ۱ برای نمونه‌های غیرقابل قبول در نظر گرفتند [۳۲]. لازم به ذکر است به منظور رعایت اینمنی ارزیابها قبل از انجام آزمون

2. Tensile strength

3. Elongation at break

4. Water vapor permeability

5. Water absorption capacity

Jayakumar و همکاران (۲۰۱۹) پیشنهاد شده بود [۲۴] با برخی تغییرات جزئی به شرح ذیل تهیه شدند: برای تهیه فیلم ترکیبی، نسبت پلی وینیل الکل به ناشاسته لوبيا چیتی به ترتیب ۸۰/۲۰٪ با هم مخلوط شدند ((PV-PB) (80:20)) و در آب مقطر حل شدند و به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد تحت هم زدن در ۴۰۰ دور در دقیقه حرارت داده شدند. به منظور از بین بردن ناخالصی‌ها و حباب‌ها، محلول‌ها تحت پمپ خلا هوایگری شدند و سپس از طریق کاغذ فیلتر و اتمن شماره ۳ عبور داده شدند. ۱۰٪ گلیسرول به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به محلول‌های فیلتر شده روی همزن مغناطیسی (۴۰۰ دور در دقیقه) اضافه شدند تا یک محلول کاملاً همگن بدست آید. برای ساخت بیوکامپوزیت ضدمیکروبی سه غلظت از هر یک از انسان‌های سیر، زنجیبل و دارچین (۳/۱۲۵ و ۶/۲۵٪ و ۱۲/۵٪) که بر اساس حداقل غلظت مهار کنندگی آنها بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس، کلی فرم و کپک و مخمر بدست آمده بود به فیلم زیست تخریب پذیر اضافه شد. از تؤین ۸۰ به عنوان امولسیفایر (سورفاکtant) استفاده شد تا اختلاط انسان‌در فیلم ترکیبی به خوبی انجام گیرد. محلول فیلم با استفاده از هموزنایزر اولتراتوراکس<sup>۱</sup> به مدت ۵ دقیقه با سرعت همزنی ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه همگن شد. فیلم‌های تهیه شده در ظروف تفلون به قطر ۱۵ سانتی متر ریخته شدند و به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار گرفتند. لایه‌های خشک شده فیلم از سطح تفلون کنده شده و تا زمان ارزیابی فیلم‌ها در زیپ کیپ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

از این فیلم، جهت بسته‌بندی پنیر کوزه‌ای استفاده گردید. پنیر کوزه‌ای تهیه شده از بازار توسط فیلم مذکور با رعایت شرایط استریل و زیر هود توسط پرس حرارتی دست‌ساز (المنت حرارتی) بسته بندی گردید. جهت مقایسه کارانی بسته‌بندی فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر حاوی انسان‌های سیر، زنجیبل و دارچین، یک نمونه از پنیر کوزه‌ای با نایلون معمولی پلی‌اتیلنی بسته بندی شد و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه‌های پنیر بسته بندی شده طی ۶۰ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، با سه تکرار روی نمونه‌های پنیر انجام گردید.

1. UltraTurrax

انفعالات مولکولی بین زنجیره‌های پلی وینیل الكل و نشاسته لوبيا چیتی همراه باشد و تمایل آنها به انحلال در آب را محدود کند. اين درهم‌کنش مولکولي عمدهاً به توليد پيوندهای هيدروژنی بين گروههای آميوز و آميپوتكتين نشاسته و گروههای هيدروكسيل (OH) پلی وینیل الكل نسبت داده می‌شود، گروههای آبگریز زنجیره پلیمری پلی وینیل الكل را دوباره جهت می‌دهد و در نتيجه ميزان آبگریزی ترکیب فيلم‌های نشاسته-پلی وینیل الكل را افزایش می‌دهد و ميزان گروههای OH آزاد را کاهش می‌دهد [۳۶].

وجود نشاسته لوبيا چیتی در فيلم پلی وینیل الكل به طور قابل توجهی WAC فيلم پلی وینیل الكل را کاهش می‌دهد. پلی وینیل الكل، به خودی خود، دارای گروههای هيدروكسيل زيادي به عنوان يك پلیمر محلول در آب است و تمایل جذب مولکولهای آب بيشتری در مقایسه با نشاسته به عنوان يك بيوپلیمر حساس به آب دارد [۳۷]. اين يافته‌ها در راستاي نتایج حاصل از حلالیت فيلم ترکیبی پلی وینیل الكل - نشاسته لوبيا چیتی است.

کدورت کمتر نمونه های پلی وینیل الكل خالص احتمالاً به دليل ساختار يکنواخت تر پلیمر پلی وینیل الكل است، در حالی که بيوپلیمرهای نشاسته لوبيا چیتی حاوی زنجیره‌های کم نظم زيادي هستند [۳۶]. يافته های مشابهی نيز توسط Jayakumar همکاران در سال (۲۰۱۹) گزارش شد [۲۴].

خصوصيات مکانيکي فيلم‌های بسته بندی نيز به عنوان يك از اصلی‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر آنها برای کاربردهای صنعتی در نظر گرفته شده است. گنجاندن ميزان نشاسته لوبيا چیتی بيشتر در فيلم‌های پلی وینیل الكل باعث ايجاد ساختارهای شکنده و بدون تعغير شكل پلاستيك قابل توجهی می‌شود. اين نتایج با نتایج گزارش شده توسط Fortunati و همکاران در سال (۲۰۱۳) سازگار است [۳۸].

پلی وینیل الكل عموماً توانایي توليد فيلم‌های بسته بندی فوق العاده الاستيک (انعطاف پذير) با ميزان ازدياد طول در نقطه شکست (EAB) بالا را دارد. اين احتمالاً مربوط به وجود فضاهای بین مولکولي کمتر بین زنجирه نشاسته است که حرکت آزاد زنجیره‌های مولکولي را محدود می‌کند. بهبود ويزگي‌های

ارزيابي حسی نمونه‌های پنير توسيط اشعه گاما ۵ کيلوگري کاملاً استريل شدند.

## ۲-۵-۲- روشن تجزيه و تحليل داده‌ها

آزمون‌های فيزيکوشيميايی و حسی با ۳ تكرار روی تيمارها انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون‌ها به روشن آناليز واريانس يکطرفه دانکن با ۹۵ درصد اطمینان توسيط نرم افزار Minitab16 تجزيه و تحليل شد.

## ۳- نتایج و بحث

### ۳-۱- خصوصيات فيزيکوشيميايی فيلم زيست تخریب پذیر

فيلم زيست تخریب پذیر تهیه شده بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۲۰٪ و پلی وینیل الكل ۸۰٪، دارای خواص فيزيکي و مکانيكي به شرح ذيل بودند: ضخامت ( $\mu\text{m}$ ) ۶۷/۴، نفوذپذيری به بخار آب ( $\text{g.mm.k}^{-1}.\text{Pa}^{-1}.\text{h}^{-1}.\text{m}^2$ ) ۰/۲۹، حلالیت ۵۸٪، ظرفیت جذب آب ۲۹٪، کدورت (AUnm) ۲۴/۷، مقاومت كششی (مکاپاسکال) ۴۳/۲ و ازدياد طول تا نقطه كشش ۱۹۸/۹٪ ضخامت فيلم بدست آمده از اين دو پلیمر در منابع حدود ۴۰ تا ۱۰۰ ميكرومتر گزارش شده است [۳۳، ۳۴، ۲۳]، كه با نتایج تحقيق حاضر مشابه است.

بر اساس يافته‌های اخير، بيوپلیمرهای بر پایه کربوهیدرات به طور کلی موانع مناسبی برای نفوذ بخار آب و سایر گازها نیستند، در حالی که با استفاده از سایر پلیمرهای سنتزی، افروزن مواد نانو، عوامل اتصال متقابل و استفاده از سایر مواد پرکننده می‌تواند مانع مناسبی در برابر نفوذ پذيری بخار یا گاز ايجاد کند. نتایج مشابهی توسط Aldapa و همکاران در سال (۲۰۲۰) گزارش شده است [۳۵] که خواص ممانعت در برابر عبور گاز بهتر پلی وینیل الكل در برابر نشاسته سيب زميني را به ساختار منظم و وجود گروه‌های هيدروكسيل بيشتر در فيلم پلی وینیل الكل مرتبط دانستند، که باعث بهبود تبلور و قطبيت فيلم مخلوط پلی وینیل الكل - نشاسته می‌شود.

استفاده از درصددهای بالاتر (۵۰-۲۰) حلالیت فيلم پلی وینیل الكل را کاهش می‌دهد. اين امر می‌تواند به شكل گيری فعل و

سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد در جدول ۱ نشان داده شده است. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری میزان pH نمونه‌های پنیر کوزه‌ای کاهش معنی دار ( $p \leq 0.05$ ) یافت در حالیکه افزایش میزان انسانس تاثیر معنی داری بر میزان pH نمونه‌های پنیر کوزه‌ای نداشت. پس از روز ۶۰ نگهداری کمترین مقدار pH (۴/۱۲۳) مربوط به نمونه شاهد و نمونه فیلم بدون انسانس و بیشترین (۴/۱۵۰) مقدار pH مربوط به نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته‌بندی شده با فیلم زیست تخریب پذیر حاوی حاوی ۱۲/۵٪ انسانس سیر و ۱۲/۵٪ انسانس زنجیل بود.

بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۴۴-۱ مقدار pH پنیر سفید رسیده شده در داخل آب نمک حداکثر برابر ۴/۸ می باشد [۳۹]. بنابراین میزان pH در تمامی نمونه‌های پنیر پس از شصت روز نگهداری در محدوده مجاز استاندارد بودند.

**Table 1** Evaluation of changes in pH of jug cheese packed in optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample

Treatment	pH		
	First day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.146 ± 0.005 <sup>cB</sup>	4.123 ± 0.005 <sup>bC</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.150 ± 0.000 <sup>bcB</sup>	4.123 ± 0.005 <sup>bC</sup>
Film + Garlic 3.125	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.160 ± 0.000 <sup>abB</sup>	4.136 ± 0.005 <sup>abC</sup>
Film + Garlic 6. 25	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.160 ± 0.000 <sup>abB</sup>	4.143 ± 0.005 <sup>aC</sup>
Film + Garlic 12. 5	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.163 ± 0.005 <sup>abB</sup>	4.146 ± 0.005 <sup>aC</sup>
Film + Ginger 3.125	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.156 ± 0.005 <sup>abcB</sup>	4.136 ± 0.005 <sup>abC</sup>
Film + Ginger 6.25	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.160 ± 0.000 <sup>abB</sup>	4.143 ± 0.005 <sup>aC</sup>
Film + Ginger 12.5	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.163 ± 0.005 <sup>abB</sup>	4.146 ± 0.005 <sup>aC</sup>
Film + Cinnamon 3.125	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.153 ± 0.005 <sup>abcB</sup>	4.140 ± 0.005 <sup>abC</sup>
Film + Cinnamon 6. 25	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.160 ± 0.000 <sup>abB</sup>	4.143 ± 0.005 <sup>aC</sup>
Film + Cinnamon 12. 5	4.180 ± 0.000 <sup>aA</sup>	4.163 ± 0.005 <sup>aAB</sup>	4.150 ± 0.010 <sup>aB</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

(۱/۰۵۰٪ اسیدلاتیک) مربوط به نمونه شاهد و نمونه فیلم بدون انسانس و کمترین (۱/۰۱۸٪ اسیدلاتیک) مربوط به فیلم حاوی ۱۲/۵ درصد انسانس دارچین مشاهده شد. بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۴۴-۱ مقدار اسیدیته (بر حسب درصد اسیدلاتیک) حداقل ۰/۸ می باشد [۳۹] بنابراین میزان اسیدیته در تمامی نمونه‌های پنیر پس از شصت روز نگهداری در محدوده مجاز استاندارد بودند.

mekanikی فیلم‌های نشاسته با افزودن پلی وینیل الکل با وزن مولکولی بالا، عمدتاً مربوط به تشکیل ساختارهای فشرده شده با ایجاد اتصالات عرضی در طی فرآیند ساخت فیلم است [۳۵]. با توجه به نتایج بدست آمده و با توجه به جنبه‌های فیزیکی، مکانیکی، زیست محیطی و اقتصادی (مقرن به صرفه بودن فیلم‌های نشاسته‌ای در مقایسه با فیلم‌های مصنوعی) تیمار PV-PB (80:20) به عنوان تیمار بهینه برای بارگذاری انسانس های سیر، زنجیل و دارچین در غلظت‌های ۶/۲۵، ۳/۱۲۵ و ۱۲/۵ درصد انتخاب شد.

### ۲-۳- بررسی نتایج تغییرات pH و اسیدیته

بررسی تغییرات pH نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۰٪ و پلی وینیل الکل ۸۰٪ حاوی غلظت‌های مختلف انسانس دارچین،

بررسی تغییرات اسیدیته نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۰٪ و پلی وینیل الکل ۸۰٪ حاوی غلظت‌های مختلف انسانس دارچین، سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد در جدول ۲ نشان داده شده است. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری میزان اسیدیته افزایش معنی دار ( $p \leq 0.05$ ) یافت در حالیکه افزایش میزان انسانس تاثیر معنی داری بر میزان اسیدیته نمونه‌های پنیر کوزه ای نداشت. پس از روز ۶۰ نگهداری بیشترین میزان اسیدیته

**Table 2** Evaluation of changes in the acidity of jug cheese packed in the optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample

Treatment	Acidity (Lactic acid %)		
	First day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.013 ± 0.009 <sup>aB</sup>	1.050 ± 0.009 <sup>aA</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.013 ± 0.009 <sup>aB</sup>	1.050 ± 0.009 <sup>aA</sup>
Film + Garlic 3.125	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.012 ± 0.009 <sup>aB</sup>	1.045 ± 0.009 <sup>abA</sup>
Film + Garlic 6.25	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.008 ± 0.008 <sup>abB</sup>	1.034 ± 0.009 <sup>abcA</sup>
Film + Garlic 12.5	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.002 ± 0.009 <sup>abB</sup>	1.029 ± 0.009 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 3.125	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.008 ± 0.000 <sup>abB</sup>	1.040 ± 0.000 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 6.25	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.002 ± 0.009 <sup>abB</sup>	1.029 ± 0.009 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 12.5	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	0.997 ± 0.009 <sup>abB</sup>	1.024 ± 0.000 <sup>bcA</sup>
Film + Cinnamon 3.125	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.008 ± 0.000 <sup>abB</sup>	1.040 ± 0.000 <sup>abcA</sup>
Film + Cinnamon 6.25	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	1.002 ± 0.009 <sup>abB</sup>	1.029 ± 0.009 <sup>abcA</sup>
Film + Cinnamon 12.5	0.960 ± 0.000 <sup>aC</sup>	0.986 ± 0.009 <sup>bB</sup>	1.018 ± 0.009 <sup>cA</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

داشته است [۱] که با نتایج تحقیق حاضر مشابه است. مومنی و لشکری در سال (۱۳۹۹) بیان نمودند که افزودن اسانس زیره سیاه به پنیرهای فتای فراپالایش شده موجب کاهش pH و افزایش اسیدیته طی ۶۰ روز نگهداری می‌گردد [۴۶]. همچنین نتایج تحقیق روشنی و همکاران در سال (۱۳۹۴) نشان داد که افزودن درصدهای مختلف اسانس آویشن با گذشت زمان روند کاهشی را در pH و افزایشی برای اسیدیته نمونه‌های پنیر موزارلا به همراه داشته است [۴۷].

Di Pierro و همکاران، (۲۰۱۱) گزارش کردند که استفاده از فیلم زیست تخریب پنیر آب پنیر/کیتوزان تغییر معنی‌داری در pH پنیر ریکوتا پس از ۳۰ روز نگهداری ایجاد نکرده است و Kavas روند تغییرات اسیدیته افزایشی بوده است [۴۷]. Nazan و همکاران در سال (۲۰۱۵) گزارش دادند که کاهش مقادیر pH تشخیص داده شده در نمونه‌های شاهد در طی نگهداری ۳۰ روز در پنیر کوشار بیشتر از نمونه‌های با پوشش ایزوله پروتئین آب پنیر (WPI<sup>1</sup>) و اسانس زنجیبل WPI مشاهده شده است، آنان اظهار داشتند که روند تغییرات pH و اسیدیته به ترتیب کاهشی و افزایشی بوده است [۴۸]. Giani Pieretti و همکاران در سال (۲۰۱۹) گزارش دادند که فیلم

رابطه بین pH و اسیدیته پنیر تنها به میزان اسید لاكتیک تولید شده توسط فلور میکروبی وابسته نیست، بلکه ظرفیت بافری دلمه پنیر که خود ناشی از میزان کازئین، سیترات و فسفات است نیز در آن نقش دارد [۴۰].

مطالعات نشان دادند که pH پنیر سفید آب نمکی حاوی اسانس‌های موسیر و بادیان در طی دوره نگهداری روند کاهشی داشته است و کاهش pH در طی دوره نگهداری به دلایل مختلفی از جمله مصرف لاكتوز، هیدرولیز چربی و پروتئین و تولید اسید لاكتیک، اسیدهای چرب می‌باشد؛ به طوری که تولید همه این اسیدها موجب کاهش pH در پنیر می‌گردد [۴۱ و ۴۲]. روند افزایشی اسیدیته می‌تواند به دلیل اسید لاكتیک و تشکیل هیدرورژن باشد [۴۳]. همچنین سطح pH نمونه‌های پنیر به طور قابل توجهی تحت تاثیر پروتولیز و فراکسیونهای نیتروژن در طول دوره ذخیره سازی قرار دارد [۴۴]. مدت زمان رسیدن پنیر و میزان اسید و استارت مصرفی، بر روی اسیدیته مؤثر بوده است [۴۵].

حساس و همکاران در سال (۱۳۹۸) گزارش کردند که pH و اسیدیته پنیرهای کوزه‌ای همراه با اسانس پونه کوهی و بتاگلوكان پس از ۶۰ روز نگهداری به ترتیب کاهش و افزایش معنی‌دار

1. Whey protein isolate

در تمامی نمونه‌های پنیر کوزه ای به صورت معنی‌داری ( $p \leq 0.05$ ) افزایش یافت در حالی که افزایش میزان انسانس تاثیر معنی‌داری بر میزان نمک نمونه‌های پنیر کوزه ای نداشت. بالاترین میزان درصد نمک پس از ۶۰ روز نگهداری در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته‌بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بدون انسانس (۷/۳۳٪) و پایین‌ترین میزان نمک در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته‌بندی شده در پلی اتیلن (۶/۵۷٪) مشاهده گردید.

آلثینات همراه با انسانس رزماری و پونه کوهی به لحاظ آماری بر مقادیر pH نمونه‌های پنیر تازه تاثیر گذار نمی‌باشد [۴۹].

### ۳-۳- بررسی نتایج تغییرات میزان نمک

بررسی تغییرات میزان نمک نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۲۰٪ و پلی‌وینیل‌الکل ۸۰٪ حاوی غلظت‌های مختلف انسانس دارچین، سیر و زنجبیل و مقایسه آن با نمونه شاهد در جدول ۳ نشان داده شده است. با افزایش زمان نگهداری میزان درصد نمک

**Table 3** Evaluation of changes in the salt of jar cheese packed in the optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample

Treatment	Salt %		
	First day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.513 ± 0.033 <sup>bAB</sup>	6.571 ± 0.033 <sup>dA</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.825 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.332 ± 0.033 <sup>aA</sup>
Film + Garlic 3.125	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.805 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.293 ± 0.033 <sup>abcA</sup>
Film + Garlic 6. 25	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.766 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.254 ± 0.000 <sup>abcA</sup>
Film + Garlic 12. 5	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.766 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.215 ± 0.033 <sup>cA</sup>
Film + Ginger 3.125	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.786 ± 0.000 <sup>aB</sup>	7.273 ± 0.033 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 6.25	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.766 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.254 ± 0.000 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 12.5	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.766 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.234 ± 0.035 <sup>abcA</sup>
Film + Cinnamon 3.125	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.825 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.312 ± 0.000 <sup>abA</sup>
Film + Cinnamon 6.25	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.786 ± 0.000 <sup>aB</sup>	7.293 ± 0.033 <sup>abcA</sup>
Film + Cinnamon 12.5	6.493 ± 0.000 <sup>Ac</sup>	6.766 ± 0.033 <sup>aB</sup>	7.273 ± 0.033 <sup>abcA</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

یا انتشار تأثیر می‌گذارد همچنین میزان انتشار نمک در پنیر به نسبت چربی به ماده جامد بدون چربی (SNF) و رطوبت به SNF بستگی دارد [۵۱].

علت افزایش میزان نمک طی ۶۰ روز نگهداری در تحقیق حاضر، تبخیر مقداری آب از پنیر و در نتیجه افزایش میزان نمک در ماده خشک می‌باشد. طبق بررسی‌های انجام شده توسط FOX و Mistry and Atweh در سال (۲۰۰۵) و (۲۰۰۱) دلیل افزایش سرعت جذب نمک در تحقیق حاضر را کاهش میزان چربی می‌توان دانست [۵۲] و [۵۳]. حساس و همکاران.. (۱۳۹۸) گزارش کردند میزان نمک در نمونه‌های

محتوای نمک پنیر از حدود ۰/۵ - ۰/۷ درصد (وزنی - وزنی) در پنیر کاتیج، تا حدود ۴-۶ درصد (وزنی - وزنی) در پنیرهای دوماتی متغیر است. عملکرد نمک در پنیر به عنوان ماده نگهدارنده و موثر بر عطر و طعم بوده و عامل تعیین کننده عمدۀ در فعالیت آبی است، بدین ترتیب بر رشد میکروبی، فعالیت آنزیم‌ها، تغییرات بیوشیمیایی در حین رسیدن پنیر و ایجاد همزمان عطر و طعم دلخواه دخالت می‌کند. نمک، همراه با pH و سطح کلسیم، تأثیر زیادی در میزان هیدراتاسیون پارا-کازئین یا تجمع دارد، که به نوعه خود بر ظرفیت اتصال آب ماتریس کازئین، تمایل آن به سینزیستی موثر است [۵۰]. به طور کلی پذیرفته شده است که میزان رطوبت پنیر بر میزان جذب نمک و

1. Solid non fat

نمونه‌های پنیر کوزه‌ای کاهش معنی داری ( $p \leq 0.05$ ) را نشان داد. بالاترین میزان رطوبت پس از ۶۰ روز نگهداری در نمونه پنیر شاهد بسته‌بندی شده در پلی اتیلن (۴۲/۱۱۳٪) و پایین‌ترین میزان درصد رطوبت در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بدون اسانس (۳۱/۷۳٪) مشاهده گردید.

مطابق با استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۴-۱ میزان رطوبت در پنیرهای تهیه شده از شیر پاستوریزه باید حداقل ۶۰ درصد باشد [۳۹]، بایهاین میزان رطوبت در تمامی نمونه‌های پنیر کوزه‌ای پس از شصت روز نگهداری در محدوده مجاز استاندارد بودند.

**Table 4** Evaluation of changes in the humidity of jug cheese packed in the optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample.

Treatment	Humidity %		
	First day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	44.955 ± 0.033 <sup>aa</sup>	43.628 ± 0.303 <sup>ab</sup>	42.113 ± 0.195 <sup>ac</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	44.017 ± 0.073 <sup>la</sup>	38.200 ± 0.281 <sup>hb</sup>	31.737 ± 0.548 <sup>gc</sup>
Film + Garlic 3.125	44.315 ± 0.017 <sup>fghA</sup>	40.825 ± 0.007 <sup>deb</sup>	34.944 ± 0.021 <sup>ec</sup>
Film + Garlic 6. 25	44.625 ± 0.017 <sup>cdA</sup>	41.700 ± 0.080 <sup>cB</sup>	36.615 ± 0.400 <sup>cdC</sup>
Film + Garlic 12. 5	44.788 ± 0.109 <sup>Ba</sup>	42.571 ± 0.125 <sup>bB</sup>	37.777 ± 0.058 <sup>bc</sup>
Film + Ginger 3.125	44.239 ± 0.043 <sup>ghA</sup>	40.654 ± 0.144 <sup>eFB</sup>	34.696 ± 0.057 <sup>ec</sup>
Film + Ginger 6.25	44.438 ± 0.017 <sup>efA</sup>	41.295 ± 0.272 <sup>cDB</sup>	36.107 ± 0.110 <sup>dc</sup>
Film + Ginger 12.5	44.690 ± 0.091 <sup>bcA</sup>	42.400 ± 0.026 <sup>bB</sup>	37.451 ± 0.223 <sup>bcC</sup>
Film + Cinnamon 3.125	44.177 ± 0.046 <sup>Ha</sup>	38.758 ± 0.227 <sup>hb</sup>	32.827 ± 0.400 <sup>fc</sup>
Film + Cinnamon 6.25	44.365 ± 0.014 <sup>efgA</sup>	39.599 ± 0.231 <sup>gb</sup>	34.172 ± 0.644 <sup>ec</sup>
Film + Cinnamon 12.5	44.552 ± 0.015 <sup>cdA</sup>	40.146 ± 0.182 <sup>fGB</sup>	35.055 ± 0.077 <sup>ec</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

حساس و همکاران در سال (۱۳۹۸) گزارش دادند که رطوبت نمونه‌های پنیر کوزه‌ای که در آنها از فیلم بتاگلوكان همراه با عصاره اتانولی استفاده شده است با رسیدن به روز ۶۰ نگهداری کاهش داشته است که عامل موثر در از دست رفتن رطوبت را وجود منافذ در کوزه سفالی دانسته‌اند با این وجود آنان اظهار داشتند که این روند کاهش رطوبت طی دوره نگهداری در نمونه شاهد نسبت به نمونه‌های پنیر کم چرب شدیدتر بوده است، که علت این پدیده را بدلیل برهمکنش پلی ساکارید بتاگلوكان با کازئین شیر و جلوگیری از دست دادن آب ذکر کردند [۱]. روشنی و همکاران در سال (۱۳۹۴) گزارش نمودند که درصدهای مختلف اسانس آویشن تأثیر معنی داری بر درصد

پنیرکوزه‌ای کم چرب اندازی بالاتر از نمونه‌های شاهد مشاهده گردید [۱].

### ۳-۴- بررسی نتایج تغییرات رطوبت

بررسی تغییرات میزان رطوبت در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۲۰٪ و پلی‌وینیل‌الکل ۸۰٪ حاوی علظت‌های مختلف اسانس دارچین، سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد در جدول ۴ نشان داده شده است. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس‌ها میزان درصد رطوبت در تمامی پنیرها افزایش معنی داری (p ≤ 0.05) و با افزایش زمان نگهداری میزان درصد رطوبت

معنی داری با تغییرات کمتری در رطوبت نسبت به زمان نشان ندادند، که ممکن است مربوط به عملکردن نیمه نفوذی این پوشش‌ها باشد که مانعی در برابر رطوبت ایجاد می‌کنند. سپس بیان کردند هنگامیکه کاهش درصد رطوبت در نمونه رخ می‌دهد، در نتیجه افزایش درصد کربوهیدرات آن حاصل می‌شود [۴۹].

### ۵-۳ بررسی نتایج تغییرات افت وزن

بررسی تغییرات میزان افت وزن در نمونه‌های پنیر کوزه ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته لوبیا چیتی ۲۰٪ و پلی‌وینیل‌الکل ۸۰٪ حاوی غلظت‌های مختلف انسانس دارچین، سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد در جدول ۵ نشان داده شده است. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری و افزایش غلظت انسانس‌های موجود در فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر میزان افت وزن در تمامی تیمارهای پنیر کوزه‌ای به طور معنی‌داری ( $p \leq 0.05$ ) کاهش داشت. بالاترین میزان درصد افت وزن پس از ۶۰ روز رسیدن در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده با فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بدون انسانس (۲۰.۱۴٪) و پایین‌ترین میزان درصد افت وزن نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده با پنیر کوزه‌ای با بسته بندی پلی‌اتیلن (۰.۳۰۶٪) مشاهده گردید.

رطوبت پنیر موزارلا نداشته است؛ اما اظهار داشتن که نمونه‌های دارای درصد بالاتر انسانس رطوبت بیشتری را در طی دوره نگهداری از دست داده‌اند [۴۲].

Pakbin و همکاران در سال (۲۰۱۵) میزان رطوبت نمونه‌های پنیر رسیده در ظرف پلاستیکی را بیشتر از کوزه سفالی و به ترتیب ۶۰٪ و ۵۳٪ درصد گزارش دادند. این محققین نتیجه گیری نمودند که در مقادیر رطوبت متفاوت و به دلیل ترکیبات شیمیایی پنیر شرایط مختلفی در رسیدن میکروبی پروتئولیتیک ایجاد می‌شود، شاخص پروتولیز در بین نمونه‌های پنیر رسیده در کوزه سفالی و ظرف پلاستیکی متفاوت دیده شد، بطوريکه شاخص پروتولیز در پنیر با بسته‌بندی پلاستیکی بالاتر گزارش گردید [۵۷]. در تحقیق دیگری Law and Tamime در سال (۲۰۱۰) گزارش نمودند که انسانس آویشن با داشتن خاصیت آبگریزی خود موجب کاهش محتوی رطوبت پنیر شده و خواص عملکردی پنیر را تقویت می‌کند [۵۸]. با نتایج تحقیق حاضر که بیانگر کاهش میزان رطوبت با افزایش میزان انسانس‌ها بود، مشابهت دارد.

در تحقیق دیگری Giani Pieretti و همکاران در سال (۲۰۱۹) گزارش کردند که نمونه بدون پوشش مقادیر بیشتری از رطوبت در طی ۳۰ روز نگهداری از دست داد. اما نمونه‌های حاوی پوشش آژینات به همراه انسانس رزماری و پونه کوهی تفاوت

**Table 5** Evaluation of changes in the weight loss of jug cheese packed in the optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample

Treatment	Weight loss %		
	First day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	2.616 ± 0.594 <sup>Ea</sup>	2.235 ± 0.465 <sup>gA</sup>	2.014 ± 0.195 <sup>iB</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	9.466 ± 0.365 <sup>Aa</sup>	9.412 ± 0.504 <sup>aA</sup>	2.014 ± 0.134 <sup>aB</sup>
Film + Garlic 3.125	9.038 ± 0.017 <sup>abA</sup>	5.899 ± 0.041 <sup>deB</sup>	1.471 ± 0.031 <sup>bcdC</sup>
Film + Garlic 6. 25	8.020 ± 0.562 <sup>bcdA</sup>	5.017 ± 0.126 <sup>eB</sup>	0.907 ± 0.032 <sup>fgC</sup>
Film + Garlic 12. 5	7.704 ± 0.115 <sup>Da</sup>	3.859 ± 0.180 <sup>fB</sup>	0.610 ± 0.200 <sup>hC</sup>
Film + Ginger 3.125	9.123 ± 0.237 <sup>abA</sup>	6.040 ± 0.298 <sup>dB</sup>	1.610 ± 0.079 <sup>bcC</sup>
Film + Ginger 6.25	8.119 ± 0.278 <sup>bcdA</sup>	5.354 ± 0.465 <sup>deB</sup>	1.246 ± 0.031 <sup>deC</sup>
Film + Ginger 12.5	7.912 ± 0.297 <sup>cdA</sup>	3.975 ± 0.176 <sup>fB</sup>	0.788 ± 0.165 <sup>ghC</sup>
Film + Cinnamon 3.125	8.952 ± 0.206 <sup>abcA</sup>	8.847 ± 0.409 <sup>abA</sup>	1.723 ± 0.084 <sup>bB</sup>
Film + Cinnamon 6. 25	8.239 ± 0.678 <sup>bcdA</sup>	7.890 ± 0.367 <sup>bcA</sup>	1.380 ± 0.027 <sup>cdeB</sup>
Film + Cinnamon 12. 5	7.838 ± 0.177 <sup>Da</sup>	7.311 ± 0.305 <sup>cB</sup>	1.094 ± 0.027 <sup>efC</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

تراوا در برابر رطوبت ثابت کرده است [۴۹]. در تحقیق دیگری Tavares و همکاران در سال (۲۰۱۴) گزارش دادند نمونه پنیر ریکوتا بدون پوشش در مقایسه با نمونه‌های دارای پوشش همراه با انسس پونه کوهی و رزماری کاهش جرم بالاتری را نشان داده است [۶۴].

Frutuoso Lima و همکاران در سال (۲۰۲۱) گزارش دادند که پنیرها در طی ۲۰ روز ذخیره سازی ۲/۵۲-۲/۵٪ از وزن خود را از دست دادند. تیمارهای دارای پوشش بدون گالاكتومانان وزن بیشتری از دست دادند، در حالیکه تیمارهای ۱ و ۲٪ گالاكتومانان در طی ۲۰ روز ذخیره سازی کاهش وزن جزئی داشتند. بنابراین، پوشش‌ها با حضور گالاكتومانان بدون توجه به غلظت انسس لیمو، در از دست دادن آب محصول تأثیر گذار بوده است [۶۵].

### ۶-۳ بررسی نتایج ارزیابی حسی (بافت، مزه و بو و پذیرش کلی)

#### ۶-۳-۱ بافت

نتایج نشان داد امتیاز بافت نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم زیست تخرب پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۲۰٪/و پالی وینیل الكل ۸۰٪/حاوی غلظت‌های مختلف انسس دارچین، سیر و زنجیل اختلاف معنی‌داری با یکدیگر و با نمونه شاهد نداشتند ( $p \geq 0/0/۰$ )، بنابراین نتایج آن گزارش نگردید.

#### ۶-۳-۲ بو و مزه

بررسی تغییرات امتیاز بو و مزه پنیرهای کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخرب پذیر بر پایه نشاسته لوبيا چیتی ۲۰٪/و پالی وینیل الكل ۸۰٪/حاوی غلظت‌های مختلف انسس دارچین، سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد طی دوره نگهداری در جدول ۶ نشان داده شده است. با افزایش زمان نگهداری میزان امتیاز بو و مزه در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در پلی اتیلن، فیلم بدون انسس و فیلم زیست تخرب پذیر حاوی انسس دارچین (۳/۱۲۵٪، ۶/۲۵٪ و ۱۲/۵٪) افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. علت این افزایش مزه و بو طی دوره نگهداری می‌تواند مربوط به فرایندهای پروتولیز و لیپولیز پنیر کوزه‌ای طی دوره نگهداری باشد. توسعه عطر و طعم

تحقیقان کزارش کردند که وجود پوشش می‌تواند از انتقال بخار آب جلوگیری کند و در نتیجه از خسارات اقتصادی جلوگیری نمایند [۵۹]. این رفتار را می‌توان ناشی از نفوذپذیری کم بخار آب معکس شده توسط پوشش‌ها و ماهیت آبگریز انسس‌های روغنی دانست که باعث کاهش انتقال مولکول‌های آب به محیط می‌شود (۶۰). نوسانات بالا، حلالیت کم در آب، واکنش‌های ناشی از نور، رطوبت و درجه حرارت در انسس‌های روغنی ممکن است بر عملکرد آنها در پوشش تداخل کند [۶۱].

Nazan Kavas و همکاران در سال (۲۰۱۵) گزارش دادند که افت وزن در نمونه‌های پنیر کوشار پوشش‌دار با WPI و همراه با انسس زنجیل کمتر از نمونه‌های شاهد بوده است؛ آنان اظهار داشتند که رابطه معنی‌داری بین افزودن WPIG (انسن زنجیل) در مقدار (۱/۵٪ وزنی/وزنی) و افزایش خاصیت ضدآبی پوشش وجود دارد [۴۸]. در تحقیق دیگری که توسط Pena-Serna در سال (۲۰۱۶) به انجام رسید گزارش کردند که استفاده از فیلم با پایه زئین (گلیسرول، زاتنان) می‌تواند افت وزنی پنیر را تا ۳۰٪ کاهش دهد [۶۲].

Hernández و همکاران در سال (۲۰۲۰) کاهش وزن نمونه‌های پنیر خامه ای در طی ۴۲ روز نگهداری با پوشش انسس سیر، پونه کوهی را بررسی نموده و اظهار داشتند در نمونه‌های نگهداری شده با پوشش انسس سیر و پونه کوهی، تفاوت معنی‌داری در افت وزنی در ۴۲ روز مشاهده نشد در حالیکه نمونه‌های بسته بندی شده با پوشش پونه کوهی افت وزنی کمتری را نسبت به سایر نمونه‌ها در طی نگهداری ایجاد کردند [۶۳].

Giani Pieretti و همکاران در سال (۲۰۱۹) به انجام رسید نمونه‌های با پوشش افت وزنی کمتری را نسبت به نمونه بدون پوشش (از دست دادن ۲۶٪ از وزن کل) از خود نشان دادند. اما وجود آثربینات همراه با انسس روغنی در پوشش بسته بندی باعث کاهش کارایی پوشش در کاهش افت وزنی شده است. نمونه‌هایی با پوشش‌های مکمل با آثربینات (روغن پونه کوهی و رزماری) مقدار نزدیک به ترتیب بین ۲۰ تا ۲۱ درصد افت وزنی را از خود نشان دادند. آنان اظهار داشتند که نتایج با هدف کاهش اتلاف بخار آب نسبت به نمونه بدون پوشش، کارایی پوشش‌های خوراکی را به عنوان یک مانع نیمه

### ۳-۶-۳- پذیرش کلی

بررسی تغییرات امتیاز پذیرش کلی پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر بر پایه ناشاسته لویا چیتی<sup>۲۰</sup> نو پایی و نیتل الکل ۸۰٪ حاوی غلاظت‌های مختلف اسانس دارچین، سیر و زنجیل و مقایسه آن با نمونه شاهد طی دوره نگهداری در جدول ۶ نشان داده شده است. با افزایش زمان نگهداری امتیاز پذیرش کلی در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در پلی اتیلن، فیلم بدون اسانس و فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی اسانس دارچین و اسانس زنجیل (۳/۱۲۵، ۳/۱۲۵ و ۶/۲۵٪) افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود.

امتیاز پذیرش کلی در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای با افزایش میزان اسانس کاهش معنی داری (۰/۰۵٪≤p) یافت. بطوریکه پس از ۶۰ روز نگهداری بالاترین میزان امتیاز پذیرش کلی (۴/۸۳۳٪) در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر حاوی (۳/۱۲۵٪) درصد اسانس دارچین و پایین‌ترین میزان امتیاز پذیرش کلی (۱/۶۸۴٪) در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر حاوی ۱۲/۵٪ درصد اسانس سیر مشاهده گردید. بطورکلی نمونه‌های پنیر بسته بندی شده در فیلم حاوی اسانس دارچین و سپس اسانس زنجیل دارای امتیاز پذیرش کلی بالاتری نسبت به فیلم‌های حاوی اسانس سیر مخصوصاً در غلاظت‌های بالاتر بودند.

*Embuena* و همکاران در سال (۲۰۱۶) گزارش کردند اختلاف معنی داری بین امتیاز طعم پنیر خامه‌ای پوشش داده شده با اسانس پونه کوهی با نمونه شاهد مشاهده نگردید [۶۰]. در پژوهشی دیگر *Giani Pieretti* و همکاران در سال (۲۰۱۹) پنیر تازه را اسانس رزماری و پونه پوشش دادند و گزارش کردند نمونه‌های پنیر پوشش داده شده با اسانس پونه خواص ارگانولپتیکی مطلوبتری نسبت به اسانس رزماری نشان دادند. آنها علت این نتیجه را عادت بیشتر ذائقه مردم نسبت به طعم پونه بیان داشتند [۴۹].

*Ksouda* و همکاران در سال (۲۰۱۹) گزارش دادند که نمونه‌های پنیر روکش شده با گیجاواش<sup>۱</sup> در مقایسه با پنیرهای بدون پوشش امتیاز بالاتری از نظر پذیرش کلی نشان دادند [۷۰].

5. *Pimpinella saxifraga*

در پنیرهای رسیده، فرآیند پیچیده‌ای شامل فعالیتهای میکروبی و بیوشیمیایی مختلف است که منجر به تولید یک مخلوط ناهمگن از ترکیبات فرار و غیرفار می‌شود [۶۶]. در بیشتر پنیرها، فرآیند رسیدن با هیدرولیز تری‌گالیسریدها به اسیدهای چرب آزاد با طول زنجیره بیشتر از ۴ اتم کربن همراه است. اسیدهای چرب آزاد پیش‌ساز تشکیل بسیاری از ترکیبات عامل عطر و طعم از قبیل الکلهای، استرهای، آلدهیدها، کتونها و الکتونها به شمار می‌روند [۶۷]. یکی از واکنش‌های بیوشیمیایی که از نقش مهمی در شکل‌گیری ترکیبات عامل عطر و طعم پنیرهای رسیده برخوردار است، پروتولیز می‌باشد. اسیدهای آمینه آزاد و پیتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های شیر، علاوه بر اینکه، خود به طور مستقیم، عامل عطر و طعم به شمار می‌آیند، با شرکت در واکنشهای از قبیل دامیناسیون، دکربوکسیالسیون، دسولفوراسیون و غیره به صورت غیرمستقیم نیز در شکل‌گیری ترکیبات عامل عطر و طعم پنیر نقش آفرینی می‌کنند [۶۸].

امتیاز بو و مزه در نمونه‌های پنیر کوزه ای که با فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی اسانس سیر (۳/۱۲۵، ۳/۱۲۵ و ۶/۲۵٪) و اسانس زنجیل (۱۲/۵٪) بسته بندی شده بود طی دوره نگهداری کاهش یافت که این کاهش بو و مزه می‌تواند مربوط به ترکیبات مولد عطر و طعم شدید اسانس سیر نظیر ترکیبات آلی گوگردی نظیر تیوسولفات‌ها بخصوص آلیسین [۷۰] و اسانس زنجیل نظیر سزکوئی ترپن‌ها و هیدروکربن‌ها (زنجیبرن<sup>۲</sup>، T-ار-کورکومین<sup>۳</sup>، B-سیکویفالاندرن<sup>۴</sup>، B-بیسابولن<sup>۵</sup>، مونترپن‌ها، آلدئیدها و الکل) [۶۹] در غلاظت‌های بالا باشد.

بالاترین میزان امتیاز مزه و بو (۴/۴۵۰٪) در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر حاوی ۳/۱۲۵ درصد اسانس دارچین و پایین‌ترین میزان امتیاز مزه و بو (۱/۴۸۰٪) در نمونه پنیر کوزه‌ای بسته بندی شده در فیلم بهینه زیست تخریب‌پذیر حاوی ۱۲/۵ درصد اسانس سیر مشاهده گردید.

1. Zingiberrn  
2. [T]-ar-curcumene  
3. B-secquiophellanderene  
4. B-bisabolene

**Table 6** Evaluation of changes in the taste and smell and general acceptance score of jug cheese packed in the optimal biodegradable film based on 20% pinto bean starch and 80% polyvinyl alcohol containing different concentrations of cinnamon, garlic and ginger essential oils and comparing it with the control sample

Treatment	Taste and Smell score		General acceptance (score)	
	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day	30 <sup>th</sup> day	60 <sup>th</sup> day
Polyethylen <sup>1</sup> (control)	3.380 ± 0.140 <sup>bCA</sup>	3.470 ± 0.110 <sup>dA</sup>	3.961 ± 0.16 <sup>bA</sup>	4.121 ± 0.13 <sup>cA</sup>
Pva 80/20 starch <sup>2</sup> (film)	3.450± 0.110 <sup>bCA</sup>	3.710 ± 0.080 <sup>dA</sup>	4.142 ± 0.15 <sup>abA</sup>	4.234 ± 0.16 <sup>bcA</sup>
Film + Garlic 3.125	3.020 ± 0.070 <sup>cda</sup>	2.640 ± 0.170 <sup>eA</sup>	3.271 ± 0.17 <sup>cA</sup>	2.992 ± 0.18 <sup>dA</sup>
Film + Garlic 6. 25	2.650 ± 0.12 <sup>dA</sup>	1.910 ± 0.14 <sup>fB</sup>	2.832 ± 0.33 <sup>cA</sup>	2.271 ± 0.26 <sup>eA</sup>
Film + Garlic 12. 5	1.950 ± 0.09 <sup>eA</sup>	1.480 ± 0.09 <sup>fB</sup>	2.245 ± 0.19 <sup>dA</sup>	1.684 ± 0.35 <sup>fA</sup>
Film + Ginger 3.125	4.250 ± 0.27 <sup>aA</sup>	4.350 ± 0.07 <sup>abcA</sup>	4.533 ± 0.31 <sup>abA</sup>	4.772 ± 0.17 <sup>abA</sup>
Film + Ginger 6.25	4.180 ± 0.16 <sup>aA</sup>	4.310 ± 0.060 <sup>abcA</sup>	4.422 ± 0.15 <sup>abA</sup>	4.652 ± 0.16 <sup>abcA</sup>
Film + Ginger 12. 5	3.880 ± 0.13 <sup>aA</sup>	3.820 ± 0.010 <sup>bcdA</sup>	4.172 ± 0.22 <sup>abA</sup>	4.217 ± 0.23 <sup>bcA</sup>
Film + Cinnamon 3.125	4.220 ± 0.15 <sup>aA</sup>	4.450± 0.050 <sup>abcA</sup>	4.632 ± 0.23 <sup>aA</sup>	4.833 ± 0.15 <sup>aA</sup>
Film + Cinnamon 6. 25	4.040±0.072 <sup>abA</sup>	4.310±0.050 <sup>abcA</sup>	4.435 ± 0.15 <sup>abA</sup>	4.450 ± 2.13 <sup>abcA</sup>
Film + Cinnamon 12. 5	3.750±0.100 <sup>abA</sup>	3.780±0.020 <sup>cda</sup>	4.172 ± 0.18 <sup>abA</sup>	4.261 ± 0.13 <sup>cA</sup>

1 control: Jug cheese packed in polyethylene nylon.

2 films: a biodegradable film based on 80% polyvinyl alcohol and 20% pinto bean starch

Results are shown as mean ± standard deviation.

The lowercase letters indicate a significant difference in each column.

Different uppercase letters indicate a significant difference in each row.

جست و پنیر کوزه‌ای بسته‌بندی شده با فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی پلی‌وینیل / نشاسته لوبياچیتی (۲۰٪/۸۰٪) و اسانس دارچین (۳٪/۱۲۵٪) و سپس زنجیل (۳٪/۱۲۵٪) تولید نمود و خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر را بهبود بخشید.

## ۵- منابع

- [1] Hassas, B., Nateghi, L., Shahab Lavasani, A. R. 2019. Investigation of physicochemical, microbial and sensory properties of low-fat jug cheeses containing  $\beta$ -glucan powder and ethanolic extract of menthe longifolia. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(1), 181-198. (Persian)
- [2] Mousavipour, F., Borazjani, M., Hesami Rad, R. 2009. The effect of production area and storage time on changes in dry matter, fat and fatty acids of West Azerbaijan jar cheese. Journal of Animal Sciences Research, 3, 49-55. (Persian)
- [3] Comunian, R., Faggian, A., LiQ, C. 2010. Unrewarded careers in the creative class: the strange case of bohemian graduates. Papers in regional Science, 89, 389-410.
- [4] Misaghi, A., Saeedi, M., Noori, N., Rezaeigolestani, M.R. 2018. Study of effect of oregano essential oil and ethanolic extract of

## ۴- نتیجه گیری کلی

در این پژوهش پنیر کوزه‌ای با فیلم زیست تخریب پذیر پلی‌وینیل در ۸۰٪ / نشاسته لوبياچیتی ۲۰٪ حاوی اسانس‌های دارچین، سیر و زنجیل بسته‌بندی گردید و خواص فیزیکوشیمیایی آن طی ۶۰ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در پلی‌اتیلن بسته‌بندی شده بود، مقایسه گردید. استفاده از اسانس‌ها و افزایش غلظت آنها در فیلم زیست تخریب پذیر باعث افزایش معنی‌دار در میزان رطوبت و کاهش معنی دار افت وزن در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای طی دوره نگهداری گردید در حالیکه افزایش میزان اسانس تاثیر معنی‌داری بر میزان pH اسیدیته و نمک نمونه‌های پنیر کوزه‌ای نداشت. همچنین در نمونه‌های پنیر کوزه‌ای با افزایش زمان نگهداری میزان pH رطوبت و افت وزن کاهش معنی‌داری ( $p \leq 0.05$ ) و میزان اسیدیته و نمک افزایش معنی‌دار (p≤0.05) یافت. بطوریکه از نظر میزان اسیدیته و رطوبت تمامی نمونه‌های پنیر کوزه‌ای در محدوده مشخص شده در استاندارد ملی ایران بودند. علاوه بر مزایای فیلم زیست تخریب پذیر می‌توان از امتیاز ارزیابی حسی نمونه پنیر کوزه‌ای نسبت به نمونه شاهد به دلیل حضور ترکیبات مولد طعم و مزه در اسانس‌ها بهره

- Salmonella typhimurium, *Staphylococcus aureus* and *Listeria monocytogenes*. *Food Control*, 18, 414 - 420.
- [13] Gurib-Fakim, A. 2006. Medicinal plants: Traditions of yesterday and drugs of tomorrow. *Molecular Aspects of Medicine*, 27, 1 - 93.
- [14] Ranasinghe, L., Jayawardena, B., Abeywickrama, K. 2002. Fungicidal activity of essential oils of *Cinnamomum zeylanicum* (L.) and *Syzygium aromaticum* (L.) Merr et L.M. Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana. *Letters in Applied Microbiology*, 35, 208-211.
- [15] Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. M. H. 2012. Investigation of antibacterial activity cinnamon bark essential oil (*Cinnamomum zeylanicum*) in vitro antibacterial activity against five food spoilage bacteria. *Journal Food Science and Technology*, 35(9), 67-76. (Persian)
- [16] Han, C., Wang, J., Li, Y., Lu, F., Cui, Y. 2014. Antimicrobial-coated polypropylene films with polyvinyl alcohol in packaging of fresh beef. *Meat Science*, 96, 901–907.
- [17] Chyun, J.C., Huang, L. 2007. Ginger and its bioactive component inhibit entrotoxigenic *Escherichia coli* heat-labile enterotoxin-induced diarrhea in mice. *Journal Agricultuer Food Chemistry*, 55(21), 8390 -8397.
- [18] Mesomo, M.C., Corazza, M.L., Ndiaye, P.M., Dalla Santab, O.R., Cardozoc, L., Scheer, A.D.P. 2013. Supercritical CO<sub>2</sub> extracts and essential oil of ginger (*Zingiber o\_cinale* R.): Chemical composition and antibacterial activity. *Journal of Supercritical Fluids*, 80, 44–49.
- [19] Stoilova, I., Krastanov, A., Stoyanova, A., Denev, P., Gargova, S. 2007. Antioxidant activity of a ginger extract (*Zingiber officinale*). *Food Chemistry*, 102(3), 764-770.
- [20] Gupta, S.K., Sharma, A. 2014. Medicinal properties of *Zingiber officinale* Roscoe. *IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences*, 1(5), 124-129.
- [21] Abdolsatari, P., Pygambardoost, S.H., Molaei, A., Hashemi, M. 2016. Active packaging of Liquan cheese with polyethylene nanocomposite films containing metal nanoparticles and migration modeling of silver propolis on antibacterial properties and some physical characteristics of biodegradable poly-lactic acid films. *Iranian Journal Health & Environment*, 11(1), 111-122. (Persian)
- [5] Ross, Z.M., O'Gara, E.A., Hill, D.J., Sleightholme, H.V., Maslin, D.J. 2001. Antimicrobial properties of garlic oil against human enteric bacteria: Evaluation of methodologies and comparisons with garlic oil sulfides and garlic powder, *Applied and Environmental Microbiology*, 67, 475-480.
- [6] Mirzaei, H., Karim, G., Ghiasi Khosroshahi, A. 2008. The Microbiological and chemical quality of traditional Lighvan chesse (White chesse in Brine) produced in Tabriz, n. *Journal of Animal and veterinary Advances*, 8, 1594-1599.
- [7] Molaei Aghaei, I., Kamkar, A., Akhundzadeh Basti, A., Khanjari, A., Kontominas, M. 2016. Evaluation of antimicrobial effect of garlic essential oil (*Allium sativum* L.) in combination with coating and biodegradable films of chitosan. *Quarterly Journal of Medicinal Plants*, 15(2), 141-150. (Persian)
- [8] Rohani, S.M.R., Moradi, M., Mehdizadeh, T., Saei- Dehkordi, S.S., Griffiths, M.W. 2011. The effect of nisin and garlic (*Allium sativum* L.) essential oil separately and in combination on the growth of *Listeria monocytogenes*. *LWT-Food Science Technology*, 44, 2260–2265.
- [9] Kummar, B., Vijayakumar, M., Govindarajan, R., Pushpangadan, P. 2007. Ethnopharmacological approaches to wound healing exploring medicinal plants of India. *J Ethnopharmacol*, 114, 103– 30.
- [10] Mohammad Beigi, N., Haghghi Asl, A., Hormozi, F. 2008. Investigation of various factors Drasansgyry of cinnamon. *College of Engineering*, 42(2), 199-203.
- [11] Dashti-Rahmatabadi, M.H., Vahidi Merjardi, A.R., Pilavar, A.A., Farzan, F. 2009. Antinociceptive effect of cinnamon extract on formalin induced pain in rat. *Shahid Sadoughi University of Medical Sciences*, 17, 190-99.
- [12] Oussalah, M., Caillet, S., Saucier, L., & Lacroix, M. 2007. Inhibitory effects of selected plant essential oils on the growth of four pathogenic bacteria: *E. coli* O157:H7,

- determining the moisture content of cheese and melted cheeses
- [31] Fajardo, P., Martins, J.T., Fuciños, C., Pastrana, L., Teixeira, J.A., Vicente, A.A. 2010. Evaluation of a chitosan-based edible film as carrier of natamycin to improve the storability of Saloio cheese. *Journal of Food Engineering*, 101, 349–356.
- [32] Hosseini, M., Habibi Najafi, M., B., Mohebbi, M. 2013. Evaluation of Physical, Chemical and Sensory Properties of Imitation Cheese Containing Whey Protein Concentrate and Enzymatically Modified Liqvan Cheese, *Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Industry*, 28, 91- 102. (Persian)
- [33] Hairul, A., Ariksa, J., Mahardika, M., Handayani, D., Aminah, I., Sandrawati, N., Sapuan, S. M., Ilyas, R. A. 2020. Highly Transparent and Antimicrobial PVA Based Bionanocomposites Reinforced by Ginger Nanofiber. *Polymer Testing*. <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106186>.
- [34] Wu, Z., Wu, J., Peng, T., Li, Y., Lin, D., Xing, B., Li, C., et al. 2017. Preparation and Application of Starch/Polyvinyl Alcohol/Citric Acid Ternary Blend Antimicrobial Functional Food Packaging Films. *Polymers*. <https://doi.org/10.3390/polym9030102>.
- [35] Aldapa, G., Alberto, C., Velazquez, G., Miguel, C., Esmeralda, G., Vargas, R., Castro-Rosas, J., Aguirre-Loredo, R. Y. 2020. Effect of Polyvinyl Alcohol on the Physicochemical Properties of Biodegradable Starch Films. *Materials Chemistry and Physics*. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122027>.
- [36] Cano, A., Fortunati, E. Cháfer, M., Kenny, J. M., Chiralt, A., González-Martínez, C. 2015. Properties and Ageing Behaviour of Pea Starch Films as Affected by Blend with Poly (Vinyl Alcohol). *Food Hydrocolloids*. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.01.008>.
- [37] Lum, Y.H., Azizah, Sh., Nona Merry M., Mitan, M., Fairuz, D., Noraiham, M., Hamid, N., Meng Se, S. 2013. "Characterization of Urea Encapsulated by Biodegradable Starch-PVA-Glycerol." *Journal of Polymers and the Environment*. <https://doi.org/10.1007/s10924-012-0552-0>.
- nano particles. *Iranian Biosystem Engineering*, 47(4), 667- 676. (Persian)
- [22] Gutierrez, J., Bourke, P., Lonchamp, J., Barry-Ryan, C. 2009. Impact of plant essential oils on microbiological, organoleptic and quality markers of minimally processed vegetables. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 10(2), 195-202. DOI:10.1016/j.ifset.2008.10.005.
- [23] Shojaei, M., Eshaghi, M.R., Nateghi, L. 2021. Investigation of Nano-Biocomposite for Kashar Cheese and Ground Meat Packaging. *Journal of Nutrition and Food Security*, 6(2), 127-136.
- [24] Jayakumar, A., K.V., H., T.S., S., Joseph, M., Mathew, S., G., P., Nair, I. C., & E.K., R. 2019. Starch-PVA composite films with zinc-oxide nanoparticles and phytochemicals as intelligent pH sensing wraps for food packaging application. *International Journal of Biological Macromolecules*. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.018>
- [25] Aghili Moghadam, H. A., Emadi, B., Hosseini, F., Sadrnia, H. 2016. Production of biodegradable edible film from tragacanth gum and determination of its physical and mechanical properties. *Journal of Research and Innovation in Food Science and Industry*, (2) 5, 119-130. (Persian)
- [26] Asdaghi, A., Khosroshahi, A., Pirsa, S. 2020. Investigation the physicochemical and mechanical properties of biodegradable ilm based on pectin /*Carum copticum* essential oil/ Beta-carotene. *Journal of Food Researches*, 30(1), 211-226. (Persian)
- [27] Rajaei, E., Shekarchizadeh, H. 2019. Investigation of physical and mechanical properties of edible film prepared from opopanax gum (*Commiphora guidottii*). *Journal food science technology*, 91(16), 323-335. (Persian)
- [28] Iranian National Standardization Organization, INSO 2852. 2006. Method for determining total acidity and pH in milk and its products.
- [29] Iranian National Standardization Organization, INSO 1809. 1976. Method of determining salt in cheese.
- [30] Iranian National Standardization Organization, INSO 1753. 1977a. Method for

- of Food Science and Technology, 44, 2324–2327.
- [48] Nazan Kavas, N., Gökhan Kavas, G., Saygili, D. 2015. Use of ginger essential oil-fortified edible coatings in Kashar cheese and its effects on Escherichia coli O157:H7 and Staphylococcus aureus. CyTA - Journal of Food, 1947- 6345.
- [49] Giani Pieretti1, G., Pataluch Pinheiro, M., Regina da Silva Scapim, M., Graton, J. Mikcha, M., Scaramal Madrona, G. 2019. Effect of an edible alginate coating with essential oil to improve the quality of a Fresh cheese. Science, food technology and food engineering. 1807-8664. Doi: 10.4025/actascitechnol.v41i1.36402.
- [50] Kaplan, N.M. 2000. The dietary guideline for sodium: should we shake it up? American Journal of Clinical Nutrition, 71, 1020–1026.
- [51] Guerts, T. J., Walstra, P., Mulder, H. 1972. Brine composition and the prevention of the defect ‘soft rind’ in cheese. Netherlands Milk and Dairy Journal, 26, 168–179.
- [52] Fox, P.F., Guinee, T. P., Cogan, M. T., Macsweeney, P. L. H. 2005. Fundamentals of cheese science. Aspen publication.
- [53] Mistry, S.J., Atweh, G.F. 2001. Stathmin inhibition enhances okadaic acid-induced mitotic arrest, a potential role for stathmin in mitotic exit. Journal of Biological Chemistry, 17, 276, 33.
- [54] Szczesniak, A. S. 2002. Texture is a sensory property. Food Quality and Preference, 13, 215-225.
- [55] Artiga-Artigas, M., Acevedo-Fani, A., Martín-Belloso, O. 2017. Improving the shelf life of low-fat cut cheese using nanoemulsion-based edible coatings containing oregano essential oil and mandarin fiber. Food Control, 76, 1-12. doi: 10.1016/j.foodcont.2017.01.001.
- [56] Bourne, M. C. 2002. Principles of objective texture measurement. In Food texture and viscosity: Concept and measurement (1961). 2nd Edition. ISBN: 9781493300167.
- [57] Pakbin, B., Razavi, S.H., Mahmoudi, R. 2015. Physico-chemical and microbiological characteristics of traditional Koozeh cheese, ripened in clay jug and plastic container. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 7(4), 111-118.
- [38] Fortunati, E., Puglia, D., Luzi, F., Santulli, C., Kenny, J. M., Torre, L. 2013. Binary PVA Bio-Nanocomposites Containing Cellulose Nanocrystals Extracted from Different Natural Sources: Part I. Carbohydrate Polymers. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.03.075>.
- [39] Iranian National Standardization Organization, INSO 1- 2344. 2001. Ripe cheese in salt water Features and test method.
- [40] Parvin, S., Rahman, M.M., Shimazaki, K., Kato, I. 2008. Technology and physicochemical characteristics of traditional Dhaka cheese. Pakistan Journal of Nutrition, 7, 75-80.
- [41] Ehsani, A., Mahmoudi, R., Zare, P., Hassani, A. 2011. Chemical composition and antimicrobial effects of essential oils of shallot and aniseed, Listeria monocytogenes in white brine, Iranian Journal of Food Industry Research, 12(3), 317-328. (Persian)
- [42] Roshani, S., Gohari Ardabili, A., Arian Far, A. 2015. Antioxidant and antimicrobial effect of thyme essential oil on mozzarella cheese stored at refrigerator temperature. Journal of Research and Innovation in Food Science and Industry, 4(3), 233-246. (Persian)
- [43] Dervişoğlu, M., Yazıcı, F. 2001. Ripening changes of Kulek cheese in wooden and plastic containers. Journal Food Engineering, 3, 243-249.
- [44] Andiç, S., Tunçtürk, Y., Gençcele, H. 2011. The effect of different packaging methods on the formation of biogenic amines and organic acids in Kashar cheese. Journal of Dairy Science, 94(4), 1668-1678.
- [45] Sameen, A. 2009. Functional and technological properties of mozzarella cheese prepared from cow and buffalo milk. Ph.D thesis. University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan.
- [46] Momeni Sarvestani, M., Lashkari, H. 2020. The effect of black cumin essential oil on physicochemical, microbial and sensory properties of ultrafiltration feta cheese. Iranian Food Science and Technology Research, 16(4), 409- 421. (Persian)
- [47] Di Pierro, P., Sorrentino, A., Mariniello, L., Giosafatto, C.V.L., Porta, R. 2011. Chitosan/whey protein film as active coating to extend Ricotta cheese shelf-life. LWT Journal

- Aguiar Siqueira, M.C., Silvio do Egito, A., Braga, R.C., Nascimento da Costa, J., Alves Teixeira, D. M. 2021. Development and application of galactomannan and essential oil-based edible coatings applied to “coalho” cheese. *Food processing and preservation*, 45(1), 1- 41.
- [66] Kondyli, E., Massouras, T., Katsiari, M. C. and Voutsinas, L. P. 2003<sup>a</sup>. Lipolysis and volatile compounds in low-fat Kefalograviera-type cheese made with commercial special starter cultures. *Food Chemistry*. 82(2), 203-209.
- [67] Kondyli, E., Massouras, T., Katsiari, M. C. and Voutsinas, L. P. 2003<sup>b</sup>. Free fatty acids and volatile compounds in low-fat Kefalograviera-type cheese made with commercial adjunct cultures. *International Dairy Journal*. 13(1), 47-54.
- [68] Sousa, M. J., Ardö, Y., McSweeney, P. L. H. 2001. Advances in the study of proteolysis during cheese ripening. *International Dairy Journal*, 11(4), 327-345.
- [69] Sadeghi Mahani, F., Arianfar, A., Al Sheikh, P. 2015. Introduction of Ginger Plant and Its Therapeutic Properties, 23rd National Congress of Food Science and Technology of Iran, Quchan, Islamic Azad University, Quchan Branch. [https://www.civilica.com/Paper-NCFOODI23-NCFOODI23\\_098.html](https://www.civilica.com/Paper-NCFOODI23-NCFOODI23_098.html). (Persian)
- [70] Ksouda, G., Sellimia, S., Merlier, F., Falcimaigne-cordin, A., Thomasset, B., Nasri, M., Hajji, M. 2019. Composition, antibacterial and antioxidant activities of Pimpinella saxifraga essential oil and application to cheese preservation as coating additive. *Food Chemistry*, 288(1), 47-56.
- [58] Law, B. A., Tamime, A. Y. 2010. *Technology of cheese making*. 2nd ed. Wiley-blackwell. Westmorland. UK.
- [59] Krochta, J. M., De Mulder-Johnston, C. 1997. Edible protein films and coatings. In S. Damodaran & A. Paraf (eds)), *Food proteins and their applications*, 529–549.
- [60] Embuena, A.I.C., Nácher, M.C., Boix, A.C., Pons, P.M., Llopis, M.B., Martinez, M.C.B., Martinez, C.G. 2016. Quality of goat's milk cheese as affected by coating with edible chitosan-essential oil films. *International Journal of Dairy Technology*, 70, 68-76. doi: 10.1111/1471-0307.12306.\
- [61] Ribeiro-Santos, R., Andrade, M., Sanches-Silva, A. 2017. Application of encapsulated essential oils as antimicrobial agents in food packaging. *Current Opinion in Food Science*, 14, 78-84.
- [62] Pena-Serna, C., Penna, A.L.B., Filho, J.F.L. 2016. Zein-based blend coatings: impact on the quality of a model cheese of short ripening period. *Journal Food Engineering*, 171, 206–213.
- [63] Molina-Hernández, J.B., Echeverri-Castro, A., Martínez-Correa, H.A., Andrade-Mahecha, M.M. 2020. Edible coating based on achira starch containing garlic/oregano oils to extend the shelf life of double cream cheese. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 73(1). <https://doi.org/10.15446/rfnam.v73n1.75234>
- [64] Tavares, F. O., Pieretti, G. G., Antigo, J. L., Pozza, M. S S., Silva, M. R., Madrona, G. S. 2014. Edible coating added essential oils of oregano and rosemary to use ricotta. *Instituto Cândido Tostes*, 69(4), 249-257. doi: 10.14295/2238-6416.v69i4.309.
- [65] Frutuoso Lima, A.E., Patrícia Lopes, A., Gomes de Lemos, T. L., Andrade Uchoa, D.E.,



## Evaluation of physicochemical and sensory properties of Jug cheese packed in biodegradable film based on polyvinyl alcohol and pinto bean starch containing essential oils of garlic, ginger and cinnamon

**Khazaei, A. <sup>1</sup>, Nateghi, L. <sup>2\*</sup>, Zand, N. <sup>3</sup>, Urumiyehe, A. <sup>4</sup>**

1. PhD Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2. Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3. Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
4. Iran Polymer and Petrochemical Research Institute, Process Research Institute, Plastics Department.

### ARTICIE INFO

### ABSTRACT

#### Article History:

Received 2021/05/31  
Accepted 2021/08/26

#### Keywords:

Biodegradable film,  
Polyvinyl,  
Pinto bean starch,  
Jug cheese,  
Essential oil.

**DOI:** [10.52547/fsct.18.119.95](https://doi.org/10.52547/fsct.18.119.95)

\*Corresponding Author E-Mail:  
[eylanatheghi@iauvaramin.ac.ir](mailto:eylanatheghi@iauvaramin.ac.ir)

Biodegradability of food packaging materials is one of the most important parameters of modern food packaging industries. Jug cheese is a hard, somewhat acidic and salty cheese that has a dry appearance and has a higher nutritional value than salt water cheese due to the preservation of nutrients in the curd. Therefore, the aim of the present study was to use a biodegradable film of polyvinyl alcohol and pinto bean starch containing cinnamon, garlic and ginger essential oils to improve the physicochemical and sensory properties of jug cheese and compare with conventional packaging. For this purpose, jug cheese in biodegradable biodegradable film based on polyvinyl alcohol / pinto bean starch (80/20 %) containing different concentrations (3.125, 6.25 and 12.5%) of essential oils Cinnamon, garlic and ginger were packaged and their physicochemical and sensory properties were evaluated during 60 days of storage at 4 ° C and compared with the control sample. The results showed that the use of essential oils and increasing their concentration in biodegradable film caused a significant increase in moisture content and a significant decrease in weight loss in jug cheese samples during storage. Also, with increasing storage time, pH, humidity and weight loss decreased significantly ( $p \leq 0.05$ ) and the amount of acidity and salt increased significantly ( $p \leq 0.05$ ). The general acceptance score of the jug cheese samples packed in biodegradable film containing 3.125% of cinnamon and ginger essential oil after 60 days of storage was higher than the control sample. The use of biodegradable films based on pinto bean starch and polyvinyl alcohol along with cinnamon and ginger essential oils are solutions that can improve the physicochemical and sensory properties of jug cheese during storage and also prevent environmental damage.