



## سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ شوید و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی آن

محمد گلباشی<sup>۱\*</sup>، بهروز علیزاده بهبهانی<sup>۲</sup>

۱- استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران  
۲- دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

اطلاعات مقاله	چکیده
تاریخ های مقاله :	علاقه به بیوسنتز نانوذرات در دوره گذشته توسط محققان افزایش یافته است. نانوذرات کاربرد های متعددی در زمینه های مختلف دارند. سنتز نانوذرات با روش های سبز برای محیط زیست بی خطر است و باید به طور عمومی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا گیاهان مختلف قابلیت بالایی برای تشکیل این نانوذرات دارند. در این پژوهش، عصاره آبی برگ گیاه شوید جهت بیوسنتز نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در برابر میکروارگانیسم های <i>اروینیا امیلوورا</i> ، <i>سودوموناس سیرینگه</i> ، <i>زانتوموناس کمپستریس</i> ، <i>سالمونلا تیفی</i> ، <i>استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس</i> و <i>لیستریا مونوسیتوزنز</i> مطابق روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار و حداقل غلظت مهارکنندگی و باکتری کشی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش غلظت نانوذرات نقره از ۲۰ به ۱۱۰ میلی گرم در میلی لیتر سبب افزایش قطر هاله عدم رشد از ۷/۷۵ میلی متر به ۱۱/۱۷ میلی متر در روش دیسک دیفیوژن آگار و از ۸/۰۵ میلی متر به ۱۱/۸۵ میلی متر در روش چاهک آگار گردید. <i>زانتوموناس کمپستریس</i> و <i>سودوموناس سیرینگه</i> بعنوان حساس ترین و <i>لیستریا مونوسیتوزنز</i> و <i>استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس</i> بعنوان مقاوم ترین سویه ها در برابر نانوذرات نقره شناسایی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیاه شوید قادر به سنتز نانوذرات نقره می باشد و نانوذرات تولیدی اثر ضد میکروبی مناسبی بر سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی از خود نشان دادند.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶	
تاریخ داوری: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	
کلمات کلیدی:	
عصاره شوید؛	
بیوسنتز؛	
نانوذرات نقره؛	
فعالیت ضد میکروبی؛	
احیاء کنندگی.	
DOI: 10.48311/fsct.2026.83973.0	
* مسئول مکاتبات:	
Mgolbashi@asnruk.ac.ir	

## ۱- مقدمه

گیاهی به تدریج در حال افزایش است. نقره به شکل نانو در مقایسه با همتای ماکروسکوپی خود فعالیت ضد میکروبی نسبتاً بالاتری دارد. علاوه بر این، نشان داده شده است که نانوذرات نقره دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد سرطانی بهتری هستند و پتانسیل توسعه به‌عنوان عوامل درمانی جدید را دارند [۱، ۲، ۶].

شوید گیاهی است یک ساله از خانواده *Apiaceae* جنس *Anethum* و گونه *A. graveolens*. این گیاه غنی از پلی‌فنول‌ها، فلاونوئیدها، آنتی‌اکسیدان‌ها، مواد معدنی ضروری و ویتامین‌های حیاتی مانند اسید فولیک، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین A، بتا-کاروتن و ویتامین C می‌باشد [۷]. گزارش شده است که اسانس و عصاره شوید طیف وسیعی از فعالیت ضد باکتریایی را علیه *استافیلوکوکوس اورئوس*، *اشرشیا کلی*، *سودوموناس اثرورینوزا*، *سالمونلا تیفی موربیوم* و *شیگلا فلکسنری* نشان می‌دهد [۷-۹].

با توجه به اینکه مطالعات بسیار اندکی در مورد نقش عصاره شوید در سنتز نانوذرات در منابع علمی وجود دارد و همچنین خواص بیولوژیکی مثبت عصاره شوید، در مطالعه حاضر، نقش عصاره آبی برگ شوید به‌عنوان یک عامل احیاء کننده برای سنتز نانوذرات نقره با کاربردهای زیست پزشکی احتمالی، با تمرکز بر فعالیت ضد میکروبی آن بر میکروارگانیسم‌های پاتوژن بررسی گردید.

## ۲- مواد و روش‌ها

## ۲-۱- تهیه عصاره

برای استخراج آبی، ۲۰ گرم برگ خشک شوید را با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب ترکیب و به مدت ۱۰ دقیقه جوشانده شد. پس از خنک شدن مخلوط، آن را صاف کرده و عصاره به دست آمده به حجم نهایی ۱۰۰ میلی‌لیتر تغلیظ شد [۱۰].

## ۲-۲- تهیه نانوذرات نقره

به دلیل اندازه ذرات کوچکتر، اشکال مختلف و افزایش مساحت سطح، نانوذرات خواص بسیار متفاوتی نسبت به مواد اصلی خود نشان می‌دهند و به‌عنوان کاندیدای جالبی برای کاربردهای مختلف، به ویژه در علوم زیست پزشکی شناخته می‌شوند [۱]. تلاش‌هایی برای سنتز این نانوذرات با استفاده از روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام شده است. روش‌های فیزیکی فشار مکانیکی، انرژی حرارتی، انرژی الکتریکی و تشعشعات پرنرژی را برای ایجاد ساییدگی، ذوب، تبخیر یا تراکم مواد برای تولید نانوذرات اعمال می‌کنند. روش‌های شیمیایی مناسب‌ترین روش‌ها برای سنتز نانوذرات فلزی و اکسید فلزی هستند که در آن یون‌های فلزی توسط عوامل کاهنده شیمیایی احیا می‌شوند و از عوامل پوشاننده برای تثبیت نانوذرات استفاده می‌شود. روش‌های بیولوژیکی عمدتاً از عصاره‌های گیاهی (برگ، میوه، ریشه و غیره)، میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و غیره) و مولکول‌های زیستی به‌عنوان الگوها، به‌عنوان عوامل احیاء کننده و تثبیت‌کننده استفاده می‌کنند. روش سنتز سبز سازگار با محیط زیست، اقتصادی، راحت و یک فرآیند کارآمد است [۲-۴]. استفاده از عصاره‌های گیاهی در احیاء کردن و تثبیت عوامل، علاقه تحقیقاتی را در سنتز نانوذرات، به ویژه در زمینه ایمنی مواد غذایی برانگیخته است. روش مبتنی بر عصاره‌های گیاهی ساده، مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست است و احتمال آلودگی کمتر یا بدون آن است. همچنین، بیوسنتز با واسطه گیاه در مقایسه با سایر روش‌های بیولوژیکی (مبتنی بر میکروارگانیسم‌ها) به دلیل ایمن بودن، سریع، منحصر به فرد، تک مرحله‌ای و قابل تولید در مقیاس بزرگ بهتر است. بخش‌های متعدد گیاه مانند ساقه‌ها، ریشه‌ها، برگ‌ها، گل‌ها، میوه‌ها، دانه‌ها، پوست یا کل گیاهان قادر به سنتز نانوذرات به روش سبز هستند [۵].

در میان نانوذرات فلزی مختلف، نانوذرات نقره در سرتاسر جهان شتاب فزاینده‌ای به دست می‌آورند و از سال ۲۰۰۹ تعداد انتشارات در مورد نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره

در این آزمون، چاهک‌هایی با عمق ۶ میلی‌متر بر روی سطح محیط کشت مولر هیتون آگار ایجاد شد. سوسپانسیون میکروبی معادل ۰/۵ مک فارلند به‌طور مساوی در سطح آگار پخش گردید. در ادامه، ۵۰ میکرولیتر نانوذرات سنتز شده در غلظت‌های ۲۰، ۵۰، ۸۰ و ۱۱۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به چاهک‌ها اضافه و پتری دیش‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرمخانه گذاری شدند. پس از آن، قطر ناحیه بازدارنده رشد در اطراف چاهک‌ها با استفاده از خط کش برحسب میلی‌متر اندازه‌گیری شد.

### ۲-۳-۳- حدافل غلظت مهارکنندگی

برای تعیین حدافل غلظت مهارکنندگی، از پلیت استریل ۹۶ خانه‌ای و روش میکرودايلوشن برات استفاده شد. در ابتدا رقت‌های سریالی نانوذرات نقره تهیه (۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) و سپس ۱۰۰ میکرولیتر از هر غلظت به چاهک‌های میکروپلیت اضافه شد و به دنبال آن ۲۰ میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی معادل ۰/۵ مک فارلند به هر چاهک اضافه شد. میکروپلیت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شد. پس از گرمخانه گذاری، ۱۰ میکرولیتر از محلول ۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر تری‌فنیل‌تترازولیوم کلرید به هر چاهک اضافه گردید. اولین غلظتی که رشد باکتری را نشان نداد (که با عدم تغییر رنگ قرمز یا بنفش مشخص می‌شود) به‌عنوان حدافل غلظت مهارکنندگی نانوذره ثبت شد.

### ۲-۳-۴- حدافل غلظت باکتری کشی

حدافل غلظت باکتری‌کشی بر اساس نتایج آزمایش قبلی و از چاهک‌های فاقد رشد میکروبی تعیین شد. برای این منظور، ۱۰۰ میکرولیتر از رقت نانوذره در محیط مولر هیتون آگار کشت داده شد. سپس ظروف پتری در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند. اولین غلظت نانوذراتی که ۹۹/۹ درصد از رشد باکتری را مهار کرد به‌عنوان حدافل غلظت کشندگی در نظر گرفته شد.

روش متداول یک مرحله‌ای برای تولید نانوذرات نقره استفاده شد. برای این منظور، ۲/۵ میلی‌لیتر عصاره شوید به ۵۰ میلی‌لیتر از محلول آبی ۱ میلی‌مولار  $AgNO_3$  (مرک، آلمان) اضافه و محلول بدست آمده در دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرمخانه گذاری شد. تبدیل رنگ محلول از بی رنگ به زرد نشان دهنده تشکیل نانوذرات نقره است. گرمخانه گذاری تا ۶۰ دقیقه ادامه یافت تا تمام معرف‌ها در واکنش مصرف شده و نانوذرات پایدارتری تشکیل شوند [۷].

### ۲-۳-۲- فعالیت ضد میکروبی

فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در برابر میکروارگانیسم‌های *اروینیا امیلوورا*، *سودوموناس سیرینگه*، *زانتوموناس کمپستریس*، *سالمونلا تیفی*، *استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس* و *لیستریا مونوسیژنز* مطابق روش‌های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار و حدافل غلظت مهارکنندگی و باکتری‌کشی ارائه شده توسط سوسنی غریبوند و همکاران (۱۴۰۱) با تغییرات مورد نیاز بررسی گردید [۱۱]. تمامی سویه‌های میکروبی در محیط کشت مولر هیتون آگار (مرک، آلمان) کشت داده شدند و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرمخانه گذاری شدند. در ادامه، سوسپانسیون میکروبی با کدورت ۰/۵ مک‌فارلند (معادل  $10^8 \times 1/5$ ) از باکتری‌ها تهیه گردید.

### ۲-۳-۱- دیسک دیفیوژن آگار

در این روش، ۱۰۰ میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی روی سطح محیط کشت مولر هیتون آگار کشت داده شد. در ادامه، دیسک‌های کاغذی با نانوذرات نقره در غلظت‌های ۲۰، ۵۰، ۸۰ و ۱۱۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر آغشته و سپس در فواصل مشخص روی سطح آگار قرار داده شدند. در مرحله بعد، پلیت‌های تلقیح شده در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شدند. در نهایت، قطر ناحیه بازدارنده رشد در اطراف دیسک‌ها بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری شد.

### ۲-۳-۲- چاهک آگار


## ۲-۴- آنالیز آماری

آزمایش‌ها در سه نوبت انجام شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار Minitab (نسخه ۱۶) با آزمون توکی ( $p < 0.05$ ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

## ۳- نتایج و بحث

نانوذرات نقره ترکیبات ضد میکروب کارآمدی می‌باشند. مطابق نتایج روش دیسک دیفیوژن آگار ارائه شده در شکل ۱، نوع باکتری و غلظت نانوذرات نقره بر قطر هاله عدم رشد

تأثیر معناداری نشان داد ( $p < 0.05$ ). افزایش غلظت نانوذره از ۲۰ به ۱۱۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر سبب افزایش قطر هاله عدم رشد از ۷/۷۵ میلی‌متر به ۱۱/۱۷ میلی‌متر گردید. علاوه بر این، سودوموناس سیرینگه با قطر هاله عدم رشد ۱۰/۱۵ میلی‌متر و لیستریا مونوسیئوژنز با قطر هاله عدم رشد ۸/۷۵ میلی‌متر به ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین سویه‌ها نسبت به نانوذره نقره بودند. نتایج اثر متقابل نشان داد که بیشترین (۱۲/۲۰ میلی‌متر) و کمترین (۷/۲۰ میلی‌متر) قطر هاله عدم رشد به ترتیب مربوط به سودوموناس سیرینگه و لیستریا مونوسیئوژنز می‌باشد ( $p < 0.05$ ).




**Figure 1.** The antibacterial activity of silver nanoparticles based on disc diffusion agar method. Treatments labeled with different letters show significant differences at  $p < 0.05$ .

و سودوموناس سیرینگه (۱۰/۱۵ میلی‌متر) بعنوان حساس‌ترین و لیستریا مونوسیئوژنز (۹/۱۷ میلی‌متر) و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (۹/۲۶ میلی‌متر) بعنوان مقاوم‌ترین سویه‌ها در برابر نانوذرات نقره شناسایی شدند. لازم به ذکر است که میانگین قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار بطور قابل‌توجهی بزرگتر از روش دیسک دیفیوژن آگار بود. این حالت می‌تواند ناشی از تماس مستقیم نانوذرات در روش چاهک آگار با سویه‌های میکروبی باشد،

نتایج مشابهی در آزمون چاهک آگار مشاهده گردید (شکل ۲). غلظت نانوذرات تأثیر معناداری بر میانگین قطر هاله عدم رشد نشان داد؛ بطوریکه، قطر هاله عدم رشد بطور معناداری از ۸/۰۵ میلی‌متر به ۱۱/۸۵ میلی‌متر به ترتیب در حضور غلظت‌های ۲۰ و ۱۱۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر افزایش یافت. نوع باکتری هم تأثیر معناداری در قطر هاله عدم رشد نشان داد و باکتری‌های زانتوموناس کمپستریس (۱۰/۸۷ میلی‌متر)


در حالیکه در روش دیسک دیفیوژن آگار، ماده ضد میکروبی بایستی از دیسک به محیط کشت انتشار یابد تا اثر ضد میکروبی خود را نشان دهد [۱۲-۱۵].



**Figure 2.** The antibacterial activity of silver nanoparticles based on well diffusion agar method. Treatments labeled with different letters show significant differences at  $p < 0.05$ .

میلی گرم در میلی لیتر) برای باکتری سودوموناس سیرینگه و بالاترین میزان (۳۲ میلی گرم در میلی لیتر) برای باکتری های سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و لیستریا مونوسیژنوز مشاهده گردید.


نتایج آزمون حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) در شکل ۳ نشان داده شده است. مطابق نتایج، پایین ترین میزان MIC (۴)



**Figure 3.** The antibacterial activity of silver nanoparticles based on minimum inhibitory concentration (MIC) method.

سالمونلا تیفی و لیستریا مونوسیترنوز برابر با ۵۱۲ میلی گرم در میلی لیتر و برای باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، زانتوموناس کمپستریس و سودوموناس سیرینگه ۲۵۶ میلی گرم در میلی لیتر مشاهده گردید.

شکل ۴، نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نانوذرات نقره در برابر باکتری های پاتوژن را نشان می دهد. حداقل غلظت کشندگی برای باکتری های اروینیا امیلوورا،



**Figure 4.** The antibacterial activity of silver nanoparticles based on minimum bactericidal concentration (MBC) method.

پروتئینی بر انتقال سیگنال باکتریایی تأثیر می گذارد و دفسفوریلاسیون به طور خاص در باقیمانده تیروزین در باکتری های گرم منفی رخ می دهد. نانوذرات پروفایل فسفوتیروزین پپتیدهای باکتریایی را تغییر می دهند و همچنین باعث افزایش فسفوریلاسیون سوبستراهای پپتیدی بر روی باقیمانده های تیروزین می شوند که از انتقال سیگنال و در نتیجه مانع رشد میکروارگانیسم ها می شود [۱۱، ۱۶].

احمد و همکاران (۲۰۲۵) از فناوری پلاسمای سرد برای تهیه نانوذرات اکسید نقره توسط عصاره برگ شوید به عنوان یک عامل احیاء کننده طبیعی استفاده نمودند [۱۷]. ویژگی های ضد باکتری و آنتی بیوفیلم نانوذرات تهیه شده ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوذرات اکسید نقره تهیه شده دارای خواص ضد باکتریایی قوی بوده و دارای فعالیت ضد باکتریایی علیه گروه متفاوتی از باکتری های عامل بیماری هایی مانند کلسیلا پنومونیه، اشرشیا کلی و

گیاه شوید حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی، فنولی و فلاونوئیدی فراوانی است که قادر به احیاء یون های فلزی و تبدیل آنها به نانو ذرات فلزی می باشند [۷، ۹]. گزارش ها نشان می دهند که وقتی نانوذرات نقره با میکروارگانیسم ها تماس پیدا می کنند، باعث آزاد شدن رادیکال های آزاد می شوند. این رادیکال های آزاد می توانند به غشای سلولی آسیب برسانند و در نهایت منجر به مرگ سلولی شوند. علاوه بر این، تصور می شود که یون های نقره با گروه های تیول آنزیم های ضروری متصل می شوند و آنها را غیرفعال می کنند. یون های نقره همچنین می توانند به دیواره سلولی باکتری نفوذ کنند و باعث دناتورده شدن پروتئین و در نتیجه مرگ سلولی با پارگی دیواره سلولی شوند. علاوه بر این، نانوذرات می توانند بر انتقال سیگنال در باکتری ها تأثیر بگذارند. تحقیقات نشان داده است که فسفوریلاسیون سوبستراهای

استافیلوکوکوس اورئوس هستند. نتایج همچنین اثربخشی نانوذرات را در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم‌های باکتریایی نشان داد، زیرا بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بود [۱۷].

علمداری پلنگی و همکاران (۲۰۲۰)، نانوذرات نقره کروی شکل با اندازه متوسط ۳۰ نانومتر با استفاده از عصاره برگ شوید به‌عنوان منبع سبز، مقرون به صرفه، غیر سمی و سازگار با محیط زیست سنتز کردند [۱۸]. میکروسکوپ الکترونی عبوری، آنالیز اندازه ذرات و تبدیل فوریه فرسوخ برای مشخص کردن نانوذرات نقره سنتز شده انجام شد. فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده در برابر پاتوژن‌های باکتریایی گرم مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی در غلظت‌های مختلف نانوذرات نقره برای ارزیابی خواص ضد باکتریایی آن‌ها در برابر پاتوژن‌های استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکالیس، اشرشیا کلی و سودوموناس اثرورژینوزا استفاده شد. نتایج خاصیت ضد باکتریایی مطلوب نانوذرات نقره را نشان داد و استفاده از آن را به‌عنوان عوامل ضد باکتریایی احتمالی را پیشنهاد نمود. علاوه بر این، اثر ضد سرطانی نانوذرات نقره سنتز شده سبز در برابر رده سلولی MCF-7 مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که زنده‌مانی سلول به غلظت نانوذرات نقره بستگی دارد [۱۸].

در این مطالعه زارع بیدکی و همکاران (۲۰۲۴)، عصاره دانه شوید به‌عنوان یک عامل پوشاننده و احیاء کننده برای سنتز نانوذرات نقره را استفاده نمودند [۱۹]. مشاهده رزونانس پلاسمون سطحی نانوذرات نقره در حدود ۴۲۰ نانومتر، همراه با تغییر رنگ سوسپانسیون به قهوه‌ای تیره، سنتز نانوذرات را تأیید کرد. تجزیه و تحلیل از طریق پراش پرتو ایکس، طیف‌سنجی فرسوخ تبدیل فوریه، پراکندگی نور دینامیکی، پتانسیل زتا و میکروسکوپ الکترونی عبوری تولید خالص، همگن، کروی و پایدار نانوذرات نقره با اندازه‌های ۲۰ تا ۴۰ نانومتر با استفاده از عصاره شوید را تأیید کرد. نانوذرات تولیدی فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی را در

برابر هر دو سویه باکتریایی گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس) و گرم منفی (کلبسیلا پنومونیه و اشرشیا کلی) نشان داد. ارزیابی‌های آنتی‌اکسیدانی نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر، ۹۲ درصد رادیکال‌های آزاد DPPH را مهار می‌کنند و در آزمون قدرت احیاء کنندگی، عصاره دانه شوید و نانوذرات نقره به ترتیب ۴۸/۷ درصد و ۷۱ درصد یون‌های آهن فریک را به آهن فرسوس احیاء نمودند. بررسی خواص ضد سرطانی در برابر رده سلولی سرطان ریه (A-549) برابر با ۲۴۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر را نشان داد. نتایج آزمایش فلوسیتومتری و سنجش لاکتات دهیدروژناز مرگ سلول‌های سرطانی را نشان داد [۱۹].

در مطالعه‌ای دیگر، عصاره گیاهان *Ocimum tenuiflorum*، *Centella asiatica*، *Syzygium cumini*، *Solanum tricobatum* و *Citrus sinensis* برای سنتز نانوذرات نقره از محلول نیترات نقره استفاده شدند [۲۰]. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات زیستی نقره با روش چاهک آگار بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس اثرورژینوزا، اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه انجام شد. بیشترین فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره‌های *S. tricobatum* و *O. tenuiflorum* به ترتیب در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (۳۰ میلی‌متر) و اشرشیا کلی (۳۰ میلی‌متر) مشاهده شد. نانوذرات نقره سنتز شده در این فرآیند دارای فعالیت ضد میکروبی کارآمدی در برابر باکتری‌های بیماری‌زا بودند [۲۰-۲۴].

#### ۴- نتیجه‌گیری نهایی

یافته‌های این مطالعه نشان داد که عصاره برگ گیاه شوید به‌طور مؤثری نانوذرات نقره را سنتز می‌کند. نانوذرات تولید شده از برگ گیاه شوید خاصیت ضد میکروبی قوی از خود نشان دادند. این نانوذرات سنتز شده با روش سبز به‌عنوان عوامل ضد میکروبی برای مقابله با بیماری‌های عفونی ناشی

مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با کد ۱۴۰۳/۳۸ می باشد، لذا از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به دلیل حمایت های مادی و معنوی صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.

### تأمین مالی

نویسنده اعلام می کند که هیچ بودجه ای دریافت نکرده است.

### مشارکت نویسندگان

تمام فعالیت ها توسط نویسنده انجام شده است.

### منافع رقابتی

نویسنده تأیید می کند که هیچ گونه تضاد منافع مالی یا منافع رقابتی در این مطالعه ندارد.

### ۶-منابع

- [1] Rajan, R., Chandran, K., Harper, S. L., Yun, S.-I. , & Kalaichelvan, P. T. (2015). Plant extract synthesized silver nanoparticles: An ongoing source of novel biocompatible materials. *Industrial Crops and Products*, 70, 356-373. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.03.015>.
- [2] Kumar, S., Basumatary, I. B., Sudhani, H. P. K., Bajpai, V. K., Chen, L., Shukla, S. , & Mukherjee, A. (2021). Plant extract mediated silver nanoparticles and their applications as antimicrobials and in sustainable food packaging: A state-of-the-art review. *Trends in Food Science & Technology*, 112, 651-666. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.031>.
- [3] Shaik, M. R., Khan, M., Kuniyil, M., Al-Warthan, A., Alkhathlan, H. Z., Siddiqui, M. R. H., Shaik, J. P., Ahamed, A., Mahmood, A., Khan, M. , & Adil, S. F. (2018). Plant-Extract-Assisted Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Origanum vulgare* L. Extract and Their Microbicidal Activities. *Sustainability*, 10(4). DOI: 10.3390/su10040913.
- [4] Bhardwaj, A., Ritika , & Singh, A. K. (2024). Murraya koenigii plant extract mediated green synthesis of metallic nanoparticles and their applications: A review. *Plant Nano Biology*, 8, 100076. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.plana.2024.100076>.
- [5] Jafarzadeh, S., Nooshkam, M., Zargar, M., Garavand, F., Ghosh, S., Hadidi, M. , & Forough, M. (2024). Green synthesis of nanomaterials for smart biopolymer packaging: challenges and outlooks. *Journal of Nanostructure in Chemistry*, 14(2), 113-136. DOI: 10.1007/s40097-023-00527-3.
- [6] Firoozi, S., Jamzad, M. , & Yari, M. (2016). Biologically synthesized silver nanoparticles by aqueous extract of *Satureja intermedia* CA Mey and the evaluation of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity. *Journal of Nanostructure in Chemistry*, 6, 357-364.

از طیف وسیعی از سوبه های میکروبی نویدبخش هستند. با این حال، تحقیقات گسترده بیشتری در شرایط آزمایشگاهی، در مدل های حیوانی و از طریق مطالعات درون تنی مورد نیاز است. علاوه بر این، بررسی روش های جایگزین سنتر سبز و بهینه سازی شرایط برای افزایش بازده و پایداری نانوذرات نقره می تواند به عوامل ضد میکروبی مؤثرتری منجر شود. انجام مطالعات بیشتر برای درک مکانیسم های دقیقی که توسط آن نانوذرات نقره اثرات ضد میکروبی خود را اعمال می کنند. همچنین، بررسی اثرات هم افزایی نانوذرات نقره با سایر عوامل ضد میکروبی برای افزایش کارایی و مقاومت در برابر مبارزه در باکتری های بیماری زا نیز بایستی بررسی گردد.

### ۵- تقدیر و تشکر

- [7] Kalangi, S. K., Dayakar, A., Gangappa, D., Sathyavathi, R., Maurya, R. S. , & Narayana Rao, D. (2016). Biocompatible silver nanoparticles reduced from *Anethum graveolens* leaf extract augments the antileishmanial efficacy of miltefosine. *Experimental Parasitology*, 170, 184-192. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exppara.2016.09.002>.
- [8] Singh, G., Maurya, S., de Lampasona, M. P. , & Catalan, C. (2005). Chemical Constituents, Antimicrobial Investigations, and Antioxidative Potentials of *Anethum graveolens* L. Essential Oil and Acetone Extract: Part 52. *Journal of Food Science*, 70(4), M208-M215. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb07190.x>.
- [9] Fathi, M. , & Heydari, M. (2016). Effects of Dill (*Anethumgraveolens*) Aqueous Extracts on Blood & Ascetics Parameters and Growth Performance in Broiler. *Journal of Animal Production*, 18(4), 821-830. DOI: 10.22059/jap.2016.58789.
- [10] Sahib, A. S., Mohammed, I. H. , & Sloo, S. A. (2014). Antigiardial effect of *Anethum graveolens* aqueous extract in children. *Journal of Intercultural Ethnopharmacology*, 3(3), 109-112. DOI: 10.5455/jice.20140523104104.
- [11] Sosani Gharibvand, Z., Alizadeh Behbahani, B., Noshad, M. , & Jooyandeh, H. (2022). Green synthesis of silver nanoparticles using *Callistemon citrinus* leaf extract and evaluation of its antibacterial activity. *Iranian Food Science and Technology Research Journal*, 18(1), 151-163. DOI: 10.22067/ifstrj.2021.68173.1008.
- [12] Tabatabaei Yazdi, F., Nooshkam, M., Shahidi, F., Asadi, F. , & Alizadeh Behbahani, B. (2018). Evaluation of antimicrobial activity and antioxidant potential of chitosan Maillardbased conjugates in vitro. *Applied Microbiology In Food Industries*, 4(3), 1-15.
- [13] Alizadeh Behbahani, B., Noshad, M. , & Falah, F. (2020). The combined effect of the combined Fennel and Clove essential oils on *Staphylococcus*



- epidermidis, *Bacillus cereus*, *Salmonella typhi* and *Enterobacter aerogenes* using Checkerboard assay (fractional inhibitory concentration index). *Journal of food science and technology(Iran)*, 17(106), 75-83. DOI: 10.52547/fsct.17.106.75.
- [14] Alizadeh Behbahani, B., Falah, F., Vasiee, A. , & Tabatabaee Yazdi, F. (2021). Control of microbial growth and lipid oxidation in beef using a *Lepidium perfoliatum* seed mucilage edible coating incorporated with chicory essential oil. *Food science & nutrition*, 9(5), 2458-2467.
- [15] Alizadeh Behbahani, B., Noshad, M. , & Jooyandeh, H. (2020). Improving oxidative and microbial stability of beef using Shahri Balangu seed mucilage loaded with Cumin essential oil as a bioactive edible coating. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 24, 101563.
- [16] Abada, E., Mashraqi, A., Modafar, Y., Al Abboud, M. A. , & El-Shabasy, A. (2024). Review green synthesis of silver nanoparticles by using plant extracts and their antimicrobial activity. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 31(1), 103877. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103877>.
- [17] Ahmed, R. S., Dahham, A. M., Abdalameer, N. K. , & Mohammed, R. S. (2025). Optical, Structural and Biological Properties of Reduced Silver Oxide Nanoparticles from *Anethum Graveolens* Leaf Extract by Nonthermal Plasma. *Nano LIFE*, 15(05), 2450025. DOI: 10.1142/S1793984424500259.
- [18] Alamdari-Palangi, V., Shojazadeh, A., Hosseini, F., Khalaf, N., Dianatinasab, A. , & Ameri, M. (2020). Biosynthesis, characterization, antibacterial activity and anticancer effect of silver nanoparticles using *Anethum graveolens* leaf extract. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 8(4), 1625-1629.
- [19] Zare-Bidaki, M., Mohammadparast-Tabas, P., Khorashadizade, M., Mohammadparast-Tabas, P., Alemzadeh, E., Saberi, A., Kabiri-Rad, H. , & Eghbali, S. (2024). Bio-synthesized AGS@AgNPs for wound healing, antioxidant support, antibacterial defense, and anticancer intervention. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 61, 103402. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2024.103402>.
- [20] Logeswari, P., Silambarasan, S. , & Abraham, J. (2015). Synthesis of silver nanoparticles using plants extract and analysis of their antimicrobial property. *Journal of Saudi Chemical Society*, 19(3), 311-317. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2012.04.007>.
- [21] Shalileh F, Shamani N, Golbashy M, Dadmehr M, Hosseini M. Synergistic applications of quantum dots and magnetic nanomaterials in pathogen detection: A comprehensive review. *Nanotechnology*. 2024;36(5). doi:10.1088/1361-6528/ad8751
- [22] Abdul-Sahib AM, Golbashy M, Abbass JA. Effect of date palm wastes, perlite, and magnesium on growth and flowering in gerbera plants (*Gerbera jamesonii* L.). *Int J Horti Sci Technol*. 2023;10(3):375–386. doi:10.22059/ijhst.2022.340752.552
- [23] Rezapour K, Mousavizadegan M, Mortazavi SMR, Golbashy M, Hosseini M. Enhanced antibacterial effect of kanamycin-stabilized nanoclusters. *ChemistrySelect*. 2024;9(48):e202403849. doi:10.1002/slct.202403849
- [24] Namjoo F, Shalileh F, Golbashy M, Sabahi H, Hosseini M. Gold nanorod etching for sensitive aptamer-mediated colorimetric detection of *Escherichia coli* in water. *Microchem J*. 2025;208:112368. doi:10.1016/j.microc.2024.112368



Scientific Research

**Green synthesis of silver nanoparticles using aqueous extract of dill leaves and evaluation of its antibacterial activity**

Mohammad Golbashy<sup>1\*</sup>, Behrooz Alizadeh Behbahani<sup>2</sup>

1-Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

2 -Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Article History:**

Received: 2025/01/21

Review: 2025/03/19

Accepted: 2025/04/05

**Keywords:**

Dill extract;  
Biosynthesis;  
Silver nanoparticles;  
Antimicrobial activity;  
Reducing activity.

**DOI:** 10.48311/fsct.2026.83973.0

\*Corresponding Author E-

Mgolbashy@asnrkh.ac.ir

Interest in the biosynthesis of nanoparticles has increased in recent years by researchers. Nanoparticles have numerous applications in various fields. Synthesis of nanoparticles by green methods is environmentally safe and should be widely investigated, because different plants have a high ability to form these nanoparticles. In this study, the aqueous extract of dill (*Anethum graveolens*) leaves was used for the biosynthesis of silver nanoparticles. The antimicrobial activity of silver nanoparticles against microorganisms *Erwinia amylovora*, *Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas campestris*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis* and *Listeria monocytogenes* was investigated according to the disk diffusion agar, well diffusion agar, and minimum inhibitory concentration and bactericidal concentration methods. Increasing the concentration of silver nanoparticles from 20 to 110 mg/ml increased the diameter of the zone of inhibition from 7.75 mm to 11.17 mm in the disk diffusion agar and from 8.05 mm to 11.85 mm in the well diffusion agar method. *X. campestris* and *P. syringae* were identified as the most sensitive strains, and *L. monocytogenes* and *S. epidermidis* were identified as the most resistant strains to silver nanoparticles. The results of this study showed that dill leaf extract is capable of synthesizing silver nanoparticles and the produced nanoparticles showed a suitable antimicrobial effect on pathogenic strains in vitro.